



مشروع
احلال وتجديد مبنى القاعات التدريسية
الكتاب رقم (٢): المواصفات الفنية
يوليو ٢٠٢٥

جامعة أسبوط للتكنولوجيا الدولية إدارة المشتريات والتعاقدات

تعن عن طرح عملية إحلال وتجديد مبنى القاعات الترميمية بجامعة أسبوط للتكنولوجيا الدولية مناقصة عامة بين مقولني قطاع الأعمال العام واتخاص جلسة فتح المقاريف يوم الاثنين 2026/1/19 والتأمين الابتدائي 6000000 جم (ستمئة ألف جليها مصرياً لا غير).

تسحب مستندات العملية بطلب يقدم باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية بجامعة أسبوط للتكنولوجيا الدولية وتقدم العطاءات داخل مظروف مغلق يحتوي على مطروقين مغلقين أحدهما قفي والآخر مالي في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بجامعة أسبوط للتكنولوجيا الدولية في الموعد المحدد أعلاه ولن يلتفت إلى أي عطاء لم يتم سحب الكراسة من الإدارة وسداد الرسوم المقررة عليها وقدرها 2500 جم (الفلان وخمسمائة جنية لا غير) أو يرد بعد الموعد المحدد أعلاه

أولاً / المظروف القفي ويحتوي على الآتي:

- 1- التأمين الابتدائي الموضح أعلاه
- 2- يلتزم المقولون بتقديم أصل شهادة بيانات حديثة صادرة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء موضعاً بها فلة التصنيف فلة رابعة (أعمال متكاملة)
- 3- صورة البطاقة الضريبية وصورة شهادة القيد في سجل الضريبة على القيمة المضافة.
- 4- صورة من عقد تأسيس الشركة وكيانها القانوني.
- 5- شهادة سابقة أعمال حديثة ومعتمدة من إحدى المصالح الحكومية أو الهيئات العامة تتشابه في طبيعتها مع العملية موضوع المناقصة وموضح شروط قبول السابقة في الشروط الخاصة للعملية.

ثانياً / المظروف المالي ويحتوي على الآتي:

قوائم الأسعار على أن تكون الأسعار المقدمة شاملة الضريبة على القيمة المضافة بواقع ١١ %.

شروط الدفع وأية شروط مالية أخرى ويسمح بصرف دفعة مقدمة بعد أقصى ٢٥ % من قيمة الترسية

ثالثاً / تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وأية تعديلات ترد عليهما.

إدارة المشتريات

أ.م.م. جمال محمد الناصر



شروط خاصة لتقديم عطاء في المناقصة العامة

لعملية إحلال وتجديد مبني القاعات التدريسية بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية

أولاً- تقبل إدارة المشتريات بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية العطاءات حتى الثانية عشر ظهر يوم

الموافق / / ٢٠٢٥ م باسم السيد أ.د عميد الكلية بقاعة الاجتماعات بالكلية التكنولوجية المصرية الالمانية الدور الرابع
ثانياً- يقدم العطاء في الميعاد المحدد أعلاه على أن يكون مصحوباً بتأمين ابتدائي وقدره 600000.جنية (ستمانه الف
جنيها مصريا فقط لا غير)

ويسدد هذا التأمين نقداً أو بخطاب ضمان على أحد البنوك المعتمدة ساري المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية ولا يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بهذا التأمين على أن يقوم المقاول الراسي عليه العطاء باستكمال التأمين إلى 5 % من قيمة عطائه وترد التأمينات الابتدائية لبقيه المقاولين بعد سداد المقاول الراسي عليه العطاء التأمين النهائي.

ثالثاً- تقدم العطاءات في مطروفين مغلقين أحدهما فني والآخر مالي.

يحتوي المطروف الفني على الآتي :-

1- أصل سابقة أعمال حديثة بحيث لا يكون قد مضي علي هذه السابقة أكثر من خمس سنوات ومماثلة في طبيعتها للأعمال موضوع المناقصة مع بيان مواقعها وقيمتها وتواريخ إتمامها من أحدي المصالح الحكومية والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام وإرفاق الشهادات الدالة على ذلك وفي حالة تقديم سابقة أعمال من قبل الجمعيات يكون من حق الجامعة معاينة الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة المقاول المفوض من قبل الجمعية علي الطبيعية ويشترط أن تكون أعمال حديثة لم يمضي على تنفيذها أكثر من خمس سنوات ، ويحق للجامعة رفض العطاء في حالة وجود مخالفات فنية بهذه الأعمال.

- في حالة عدم تمكن مقدم العطاء من تقديم سابقة أعمال معتمدة من إحدى الجهات الحكومية أو هيئة عامة أو شركة قطاع أعمال عام فإنه يجب عليه تقديم صورة أمر تشغيل لأي عملية مماثلة وحديثة مشابهه للأعمال المطروحة ومعها صورة محضري الاستلام الابتدائي والنهائي لهذه العملية ويجب أن تكون صورة أمر التشغيل ومحضري الاستلام الابتدائي والنهائي معتمدين صورة طبق الاصل ومختومين بخاتم الجهة التي تم تنفيذ الاعمال بها.

2- ويجب على مقدم العطاء أن يقدم أصل شهادة بيانات حديثة وصادرة من الإتحاد المصري للتشييد والبناء موضع بها فئة التصنيف فنة أولي أعمال متكاملة (وكافة البيانات المتعلقة بالقيود في الإتحاد ولن يعتد بالصورة).

3- صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضريبة على القيمة المضافة.

4- صورة من البطاقة الضريبية والملف الضريبي واخر اقرار ضريبي وصورة السجل التجاري.

5- كل عطاء مقدم من أكثر من شخص أو شركة ترفق به صورة رسمية من عقد المشاركة والتأسيس وكيانها القانوني وبالنسبة للجمعيات التعاونية يجب أن تلتزم الجمعية بذكر اسم مقاول الباطن مع التزامها بأنه في حالة تعثره يتم استبداله على الفور دون إبداء أي اعتراض من قبل الجمعية.

6- أي شروط وملاحظات خاصة بالمقاول يجب أن تدرج في كتاب مستقل يرفق بالمطروفر الفني.

7- بتقديم هذا العطاء يعتبر مقدمة مقراً بأنه قد اطلع على الشروط والنظم والقوانين لكل بند من البنود والمواصفات الواردة بالمقاييسات في هذه المناقصة.

8- مدة تنفيذ العملية . (ستة عشر شهرا) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع



التحري

- 9- في حالة وجود اختلاف بين المستندات تكون أولوية التطبيق للوارد بالمقاييسات ثم الرسومات.
- 10- يجب أن يخصص المقاول لهذه العملية عدد (2) مهندسين نقابيين ذو خبرة مناسبة ، وفي حالة تغيب المهندس يتم توقيع غرامة قدرها 500 جم (فقط خمسمائة جنيها لا غير) عن كل يوم غياب و يجب أن يتضمن العرض الفني الذي يقدمه المقاول سابقة خبرة تفصيلية في نفس مجال الأعمال المطلوبة ومهندس ميكانيكا عند الحاجة .
- 11- يلتزم المقاول بتدبير المهام اللازمة لنهوض الأعمال موضوع التعاقد بمعرفته وتحت مسؤوليته ويكون إستهلاك المياه والكهرباء اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال على حسابه ويقتصر دور الجامعة في ذلك على تدبير مصدر المياه والكهرباء له لتنفيذ أعماله.
- 12- في حالة تنفيذ أي أعمال إضافية بخلاف الموضح بالمقاييسات وليست لها فئة بالعبء يتم دراسة سعرها حسب سعر السوق بلجنة بشكلها السيد أ.د عميد الكلية - ويكون المقاول أو مهندس طرفاً فيها .
- 13- يلتزم مقدم العطاء التي ترسو عليه العملية بتدبير وسيلة مواصلات مناسبة وذلك لانتقال هيئة الإشراف إلى الموقع الذي تتم به الأعمال وذلك حسب احتياجات العمل مع التزامه الكامل بتعليمات السيد أ.د عميد الكلية في هذا الشأن.
- 14- علي مهندس المقاول التواجد بمواقع العمل بصفة دائمة حيث أنه مفوض تفويضاً تاماً من المقاول للعمل نيابة عنه ويقوم بتنفيذ أوامر هيئة الإشراف.
- 15- الكميات المبينة بجداول الفئات تقريبية المقصود بها هو بيان قيمة العمل بصفة عامة والأثمان التي تدفع للمقاول تكون فقط على أساس الكميات التي تنفذ فعلاً والتي تتضح من القياس على الطبيعة أثناء سير العمل سواء أكانت تلك الكميات أقل أو أكثر من الوارد بجداول الفئات وسواء نشأت الزيادة أو النقص عن خطأ في حساب المقاييسة الإبتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل بمقتضى الحق المخول لصاحب العمل أو أعمال جديدة يلزم إضافتها وتكون لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل.
- 16- يلتزم المقاول باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بملتمكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالات مسؤولية مباشرة دون أدنى مسؤولية على الجهة الإدارية.
- 17- لجهة الإدارة الحق في طلب تنفيذ أية أعمال غير منظورة بالمقاييسة وتكون لازمة لإتمام العمل على الوجه الأكمل.
- 18- جميع التوريدات والمهام يجب أن تعتمد قبل التنفيذ من إستشاري جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية.
- 19- يلتزم مقدم العطاء بسداد المستحقات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لدى مديرية القوى العاملة بأسيوط وإحضار الشهادة الدالة على سداد تلك المستحقات قبل صرف أي مستخلص طوال مدة التعاقد.
- 20- مرفق طيه عقد نموذجي معد بمعرفة وزارة المالية يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليه والتوقيع بقبول التنفيذ على أساسه وإرفاقه مع المظروف الفني.
- 21- في حالة حدوث أي خلافات بين الإدارة والمقاول بخصوص هذا العطاء تختص محكمة القضاء الإداري بأسيوط بالفصل فيها .
- 22- أي مبالغ أو دفعات تصرف للمقاول تحت حساب الأعمال التامة أو الجاري تنفيذها تعتبر دفعات تحت الحساب لحين إتمام الأعمال علماً بأن صرفها لا يعفي المقاول من أية مسؤولية إلا بعد مضي سنة الضمان وتحرير محضر الإستلام النهائي.
- 23- يلتزم مقدم العطاء بتقديم ما يفيد تسجيله في الفاتورة الإلكترونية.
- 24- يلتزم مقدم العطاء بتوفير عدد 1 جهاز كمبيوتر مكتبي حديث بكافة ملحقاته بما فيه طباعة حديثة و عدد 1 شاشة فلات لا تقل عن 17 بوصة لاستخدامه في إعداد الرسومات و المستخلصات و المكاتبات الخاصة بالأعمال المسندة إليه



أ.د. محمد

25- مرفق طيه كراسة الشروط والمواصفات النموذجية للتعاقد على مقاولات الأعمال و المعدة بمعرفة وزارة المالية و التي تم مراجعتها بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في ٢٢/٥/٢٠٢٤م ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٤) بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٤م وعلی مقدم العطاء الاطلاع عليها والتوقيع عليها بما يفيد موافقته على الالتزام بكل ما جاء فيها.

26- يسري على هذه المناقصة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وأية تعديلات ترد عليهما وفيما يلي جداول توضح عناصر التكلفة الخاصة ببعض البنود وعلی مقدم العطاء أن يضع معاملات التغير أمام كل عنصر من العناصر وفقاً لما هو موضح بالجدول المرفقة ، مع مراعاة أن المجموع الكلي لنسب المعاملات متغيرة لكل بند أو مشتملاته لا يساوي صفرأ ويقل عن 100% وذلك بالنسبة لكل جدول على حدة ويجب إرفاق هذه المعاملات بالمظروف الفني وفي حالة وضعها في غير المظروف الفني أو وضعها بطريقة مخالفة للمطلوب سوف يتم استبعاد العطاء فنياً وفقاً للمادة (٩٧) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الأعمال الإعتيادية :-

(أ) أعمال الخرسانة العادية		
للبنود رقم (2-1)	نوع العنصر	عناصر المكونات
معامل التغير	متغير	أسمنت
	متغير	زلط + رمل
		الاجمالي

(ب) أعمال الخرسانة المسلحة		
للبنود رقم (3)	نوع العنصر	عناصر المكونات
معامل التغير	متغير	حديد التسليح
	متغير	أسمنت
	متغير	زلط + رمل
		الاجمالي

(ج) أعمال مباني الطوب		
للبنود رقم (9 - 10)	نوع العنصر	عناصر المكونات
معامل التغير	متغير	طوب طفلي
	متغير	طوب رملي خفيف
	متغير	أسمنت
	متغير	الرمل
		الاجمالي

(د) أعمال الطبقات العازلة		
للبنود رقم (11 - 12)	نوع العنصر	عناصر المكونات
معامل التغير	متغير	طوب طفلي
	متغير	طوب رملي خفيف
	متغير	أسمنت
	متغير	الرمل
		الاجمالي



التوقيع

معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	البيوتومين
	متغير	أسمنت
	متغير	رمل
		الاجمالي

(هـ) أعمال البياض للبند رقم (13)

معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	اسمنت
	متغير	رمل
	متغير	جبس
		الاجمالي

(و) أعمال الدهانات للبند رقم (14-15-16-17)

معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	دهانات بلاستيك
	متغير	دهانات كيماستون
	متغير	دهانات ايبوكسي
		الاجمالي



أ. م. م. م.

للبنود رقم (18-21)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	اسمنت
	متغير	رمل
	متغير	سيراميك
		الاجمالي

للبنود رقم (20 - 22)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	أسمنت
	متغير	رمل
	متغير	جرانيت
		الاجمالي

للبنود رقم (30-31-32-33-34-35)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	الأجهزة الصحية
	متغير	المواسير والخامات البلاستيك
		الاجمالي

للبنود رقم (24-36)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	قطاعات الومنتال
	متغير	لوحات الومنتال
		الاجمالي



أحمد كمال



(ك) أعمال النجارة للبند رقم (23-26)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	ابواب خشب
	متغير	درابزين خشب
		الاجمالي

(ل) أعمال الاسقف المعلقة للبند رقم (25)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	بلاطات اسقف معلق
	متغير	قطاعات الومنتال
		الاجمالي

(م) أعمال البلاط الموزايكو للبند رقم (19)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	بلاط موزايكو
	متغير	اسمنت
	متغير	رمل
		الاجمالي

(ن) أعمال معدنية للبند رقم (27-28-29)		
معامل التغير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	شبابيك معدنية
	متغير	ابواب معدنية
		الاجمالي



أحمد

• الأعمال الكهربائية :-

(س) أعمال الكهرباء للمواسير شبكة الجهد المنخفض للبنود رقم (1-37 & 1-38)		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
منتجات البلاستيكية	متغير	
الاجمالي		

(ع) أعمال الكهرباء لوحات كهربية للبنود رقم (39)		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
اجهزة توزيع الكهرباء والتحكم بها	متغير	
الاجمالي		

(ف) أعمال الكهرباء لكابلات الجهد المنخفض واسلاك للبنود رقم (2-49 & 46 & 4-48 & 40)		
(3-50 & 2-50 &)		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
الاسلاك من الالومنيوم والنحاس	متغير	
الاجمالي		

(ص) أعمال الكهرباء للكشافات الكهربائية للبنود رقم (41)		
عناصر المكونات	نوع العنصر	معامل التغير
الكشافات الكهربائية	متغير	
الاسلاك من الالومنيوم والنحاس	متغير	
الاجمالي		



أحمد



(ق) أعمال الكهرباء تركيبات القوى الكهربائية للبنود رقم (42 & 3-45 & 2-47)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	الخرداوات
	متغير	الاسلاك من الالومنيوم والنحاس
		الاجمالي

(ر) أعمال الكهرباء نظم البيانات للبنود رقم (4-45&2-45&1-45)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	انشطة المعلومات والاتصالات
		الاجمالي

(ش) وحدة الاطفاء الموضوعي للبنود رقم (53)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	اجهزة اطفاء الحريق
		الاجمالي

(ت) أعمال التكييف للبنود رقم (55)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	اجهزة ومعدات التكييف
		الاجمالي

(خ) أعمال مراوح للبنود رقم (56)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	المراوح الكهربائية المنزلية
		الاجمالي

(ح) وحدة الاطفاء الموضوعي للبنود رقم (53)		
معامل التغيير	نوع العنصر	عناصر المكونات
	متغير	اجهزة اطفاء الحريق
		الاجمالي



التوقيع

يصلح هذا طابع
الشهيد

شعار الجهة
الإدارية

جمهورية مصر العربية
جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية
إدارة المشتريات

الكود المؤسسي ٣٣٣٠١٢٠١

كراسة الشروط والمواصفات النموذجية لتنفيذ مقاولات

مشروع : إحلال وتجديد مبني القاعات التدريسية لجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية

آخر موعد لتقديم العطاءات / العروض هو الموعد المحدد لاتخاذ جلسة فتح المظاريف الفنية

المحدد لاتخاذها يوم الموافق / / في تمام الساعة

طريقة التكلفة :

رقم : العطاء المالي :

شحن كراسة الشروط فقط مبلغ وقدره: جنيه

فقط: (..... جنيها مصريا) لا غير

التأمين الموقت مبلغ وقدره: جنيه

فقط: (..... جنيها مصريا) لا غير

اسم صاحب العطاء / العرض: رقم الفاكس:

رقم الهاتف: البريد الإلكتروني:

طوان المحل المختار:

ختم الجهة

ختم صاحب العطاء /
العرض



مشروع
احلال وتجديد مبنى القاعات التدريسية

المواصفات الفنية
يوليو 2025

المحتويات

8.....	أولاً: الأعمال الإنشائية
26.....	ثانياً: الأعمال المعمارية
Error! Bookmark not defined.....	ثالثاً: الأعمال الصحية
Error! Bookmark not defined.	الباب الأول: الشروط الخاصة بالأعمال الصحية.
Error! Bookmark not defined.....	الباب الثاني: الأجهزة الصحية
Error! Bookmark not defined.....	الباب الثالث: أعمال التغذية بالمياه
168	الباب الرابع: أعمال الصرف
Error! Bookmark not defined.....	رابعاً: الأعمال الكهربائية
277	خامساً: أعمال إطفاء الحريق
281	سادساً: أعمال التكييف والتهوية

أولاً: الأعمال الإنشائية

عام وتعريفات

1.1 عام

- المواصفات العامة التالية تهدف الى تكملة شروط التعاقد والرسومات وتعتبر جزء من المواصفات الفنية للأعمال في مستندات التعاقد.
- في جميع الاعمال او أجزاء الاعمال في هذا العقد يلتزم بالالتزام بالمواصفات المصرية وكود الاعمال المتناسب مع أي من هذه الاعمال مالم يذكر خلافًا لذلك ويجب على المقاول توفير على الأقل نسخة واحدة من هذه المواصفات المناسبة للاعمال.

2.1 تعريفات

- "أعتمد" أو "اعتماد" أو "موافقة" أو "قبول" تعني اعتماد الاستشاري وجهة الاشراف وقبوله كتابة.
- "الأعمال المؤقتة" تعني اي عنصر يستعمل في الانشاء وسوف يتم ازالته أو لن يتم استخدام كجزء من المنشأ النهائي.
- "وقت معقول" يعني ليس اكثر من اسبوع واحد مالم يذكر خلاف ذلك في المواصفات.
- أينما ذكرت في مستندات التعاقد فان الاختصارات التالية للمواصفات العالمية يجب تفسيرها كما يلي:

ES	المواصفات المصرية
BS	المواصفات البريطانية
ASTM	جمعية اختبار المواد الأمريكية
ACI	معهد الخرسانة الأمريكية
AFNOR	المواصفات الفرنسية
DIN	كود الصناعة الألماني

- مالم يذكر خلاف ذلك تعتبر النسخة الحالية من هذه المواصفات السابق ذكرها هي النسخة المطلوب الالتزام بها.

1- أعمال الهدم والإزالة

1.2 التخطيط

- يتضمن هذا الجزء الهدم والازالة والتخلص من المباني والمرافق وغيرها من بنود موضحة على الرسومات وموصفة في هذا الجزء أ - الازالة اليومية للانقاض والمخلفات من الموقع، ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك، لتفادي تراكمها بموقع الهدم.
- ب - تخزين المواد التي لا يمكن نقلها يوميًا في اماكن يحددها إستشاري المشروع للمالك.
- ج - التخلص من المواد خارج الموقع حسب المحدد وطبقًا لتوجيهات إستشاري المشروع للمالك.
- يجب على المقاول عمل رسومات تفصيلية للأعمال المؤقتة - عند الطلب ، وتفصيلات تسلسل الأعمال لضمان عدم تعطل سير العمل بالموقع.

- خطط عمل أعمال الهدم : يجب أن لا تتداخل أعمال الهدم والازالة مع المرافق الراهنة أو حركة المرور على الطرق أو أن تتداخل مع استمرارية الوصول الى الموقع أو استخدام المناطق الملاصقة باستثناء ما يعتمد بهذا الشأن عندما يستلزم الأمر التداخل مع المرافق الراهنة المتواجدة أو حركة المرور أو استمرارية استخدام أى منطقة ، فإنه يجب إعداد خطة عمل وتقديم إستشارى المشروع للمالك للمراجعة والاعتماد بفترة لا تقل عن إسبوع واحد قبل بدء الاعمال.
- يقوم المقاول بإتمام التصاريح اللازمة وتقديم إلى إستشارى المشروع للمالك للمراجعة والاعتماد، وعند اعتمادها يتم جدولة العمل لتحقيق أقل قدر من التداخل والازعاج للمناطق الملاصقة والعامه . وفى جميع الأحوال يجب توفير وسائل الوقاية وتحقيق السلامة العامة.
- يجب عدم البدء فى العمل قبل الحصول على موافقة إستشارى المشروع للمالك على التقديرات المذكوره أعلاه.
- يجب تقديم تقرير صلاحية من إستشاري للمنشآت التي يتم التعلية عليها .

2.2 التنفيذ

- قبل البدء فى اعمال الهدم، يجب مسح الموقع بعناية ودراسة الرسومات والمواصفات لتحديد حجم العمل ، ويتم أداء أعمال الهدم والإزالة بطريقة تمنع تلف الإنشاءات المتبقية والمجاورة والخدمات والمرافق بدون عرقلة استخدامها أو إشغالها. ويتم إصلاح تلفيات الإنشاءات المجاورة والخدمات والمرافق وفقا لاعتماد إستشارى المشروع للمالك.
- ضرورة توفير حواجز مؤقتة وغيرها من اشكال الوقاية لحماية الأفراد والعامه من الإصابة نتيجة لأعمال الهدم وكذلك الحفاظ على منع حركة مرور العامة من الموقع أثناء فترة المشروع.
- يتم وقاية الأعمال المشطوبة الراهنة والتي تظل فى مكانها وتكون ظاهرة أثناء عمليات الهدم وتغطى الارضيات بغطاء مناسب عند الضرورة.
- توفر حماية مؤقتة ضد المناخ عندما تؤثر أعمال الإزالة والهدم على الجدران الخارجية والنوافذ والأبواب.
- تزال الأعمال الوقائية عند اتمام العمل.
- حركة المرور
 - أ - تتم أعمال هدم وإزالة الأنقاض بضمان أقل قدر من التداخل مع الخدمات المجاورة المشغولة أو المستخدمة.
 - ب - يجب عدم اغلاق أو اعتراض أو إعاقة مناطق أو مرافق مستخدمة بدون تصريح كتابى من صاحب العمل.
 - ج - توفر طرق بديلة حول الطرق المرورية المغلقة أو المعطلة إذا طلب إستشارى المشروع للمالك ذلك.
- خدمات المنافع
 - أ - يتم الحفاظ على المرافق الراهنة والمحددة لتظل فى الخدمة ويتم حمايتها ضد أى تلف أثناء عمليات الهدم . يجب عدم تعطيل المرافق التي تخدم خدمات مشغولة أو مستخدمة باستثناء ما يصرح به صاحب العمل كتابة . توفر خدمات مؤقتة أثناء تعطيل المرافق الراهنة وفقا لقبول صاحب العمل . توفر وقاية ضد الحريق أثناء عمليات الهدم.
 - ب - يتم تحديد مواقع ونوعيات وفصل مرافق الخدمات الغير محدد الإبقاء عليها وتوفير تحويلات جانبية لضمان استمرار الخدمات للمناطق المشغولة من المبنى.
- الهدم
 - أ - تتم أعمال الهدم بطريقة نظامية.
 - ب - يجب استخدام طرق هدم مقبولة من إستشارى المشروع للمالك لإتمام أعمال الهدم المطلوبة، وطبقاً لجدول الهدم المعتمد والنظم المحلية.
- أى بنود أخرى مطلوب هدمها ويحددها إستشارى المشروع للمالك.
- الإزالة
 - أ - الخرسانة والمبانى وغيرها من مواد غير قابلة للاحتراق باستثناء الخرسانة المسموح ببقائها فى مكانها تزال بطريقة نظامية فى المناطق المخصصة لذلك خارج الموقع.
 - ب - يتم التخلص أيضا من المواد القابلة للاحتراق خارج الموقع بطريقة نظامية.

ج - تزال الأنقاض والمخلفات من موقع المشروع وتنقل عن طريق المقاول إلى مواقع المخلفات العمومية الرسمية (والتي يتم تحديدها كل عام بواسطة أجهزة المحافظة)، وتزال وتنقل الأنقاض بطريقة تمنع تساقطها في الشوارع أو المناطق المجاورة. تطبق النظم المحلية بشأن النقل والإزالة.

- التحكم في الأتربة
- يجب التحكم في كميات الأتربة الناتجة من الهدم لمنع انتشار الأتربة في أجزاء أخرى من موقع الانشاءات ولتلافى الازعاج في المنطقة أو المناطق المحيطة. ولا يسمح باستخدام المياه حينما ينتج عنها أو تتسبب في مخاطر أو أوضاع معترض عليها مثل فيضان المياه والتلوث.
- الحريق
- يحظر حرق النفايات أو الأنقاض بالموقع بغرض التخلص منها.
- استخدام المتفجرات
- يحظر استخدام المتفجرات في أعمال الهدم أو غيرها في أي أعمال أخرى بالمشروع أو تواجدها بموقع المشروع.
- التنظيف والإصلاح
- أ - عند إتمام أعمال الهدم يتم نقل الأدوات والمعدات والمواد المهذمة من الموقع ويترك في حالة نظيفة.
- ب - يتم إصلاح أعمال الهدم التي تجاوزت المطلوب.
- ج - يتم إعادة عناصر الإنشاء والأسطح المحدد بقائها إلى الحالة الراهنة التي كانت عليها قبل بدء عمليات الهدم.
- نواتج الهدم
- يجب على المقاول فك وحل جميع الأبواب والشبابك ووحدات الاناره والمفاتيح والاسلاك والكابلات ولوحات التوزيع القائمه لكل المباني والمحافظة عليها ونقلها وتشوينها وتسليمها في حالة جيدة الي إستشارى المشروع للمالك.

أعمال الخرسانات

1-3 المواصفات المواد المستعملة

أ- الاسمنت:

- 1- يكون الاسمنت المستعمل من النوع البورتلاندى العادى او سريع التصلد اوالمقاوم للكبريتات او اى نوع من الانواع الاخرى السابق ذكرها بشرط وفاتها بحدود المواصفات المصرية المشار اليها ونصوص هذا الكود
- 2- يورد الاسمنت للموقع فى اكياس محكمة او حاويات مغلقة ويشون بحيث تكون طريقة التخزين كافية لمنع وصول الرطوبة للاسمنت وعدم تعرضه لاشعة الشمس المباشرة
- 3- وفى حالة توريد الاسمنت للموقع سائبا فى حاويات فانه يجب انتظاره فترة قبل استخدامه بحيث لا تزيد درجة حرارة عند الاستخدام على 45 رجة مئوية
- 4- فى حالة تخزين الاسمنت بالموقع لمدة تزيد عن شهر – حتى وان كان التخزين بطريقة سليمة – فانه يلزم اختباره للتحقق من عدم تغير خواصه عن الحدود الوارده بالمواصفات القياسية المصرية
- 5- يجب ان يشون الاسمنت بطريق تحمية حماية فعالة من المطر ورطوبة الهواء والارض ، ويجب الا يستخدم فى اعمال الخرسانة المسلحة اى اسمنت بدأت تتكون به حبيبات متصلة او كتل او ظهرت به شوائب او مواد غريبة او مضى على تشوينة اكثر من ستة شهور.

6- لا يسمح بمعاييرة الاسمنت بالحجم ويفضل ان تكون عبوة الخرسانة بحيث تحوى عددا صحيحا من الشكاثر الاسمنت وفى حالة استعمال الاسمنت السائب يجب قياس الاسمنت بالوزن باستعمال موازين دقيقة معايرة.

ب- الركام

- 1- يجب ان يفى كل من الركام الصغير والركام الكبير بحدود المواصفات القياسية المصرية الخاصة بركام الخرسانة من المصادر الطبيعية.
- 2- يجب ان يتكون حساب الخرسانة من حبيبات الركام الصغير والركام الكبير على ان تكون هذه الحبيبات صلدة وقوية الإحتمال ونظيفة وخالية من المغلفات الملتصقة وتكون المقاسات المختلفة للحبيبات موزعة توزيعاً منتظماً فى الخليط الشامل.
- 3- يجب الا تحتوى حبيبات الركام على مواد ضارة بالخرسانة او بصلب التسليح مثل الاملاح وبيريت الحديد او الفحم او الميكا او الطين او ماشبهها من المواد ذات الرقائق الطبقيّة او الحبيبات الرقيقة المفلطحة او العضوية والا تحتوى على شوائب عضوية بكمية تؤثر تأثيراً ضاراً على شك او تصلد او قوة الخرسانة او مدى تحملها مع مرور الزمن او على صلب التسليح.
- 4- فى حالة استخدام ركام من غير الموارد الطبيعية يجب التحقق من مدى مقاومته وتحمله مع مرور الزمن وخلوة من المواد الضارة بالخرسانة او بصلب التسليح.
- 5- فى حالة عدم توفر الركام بالتدرجات الحبيبة الواردة بالمواصفات القياسية يمكن تحديد منحنيات تدرج حبيبي مناسبة بناء على تجارب معملة بحيث يكون تدرج الركام المستخدم مناسباً للحصول على خرسانة سهلة التشغيل بأقل كمية من ماء الخلط او اعلى كثافة للكثلة الخرسانية.
- 6- يجب ان يكون المقاس الاعتبارى الاكبر للركام الكبير فى حدود المسموح بها فى المواصفات القياسية المصرية مع مراعاة بان يكون هذا المقاس اقل من (0.2) البعد الاصغر بين جانبي شدة القطاع الخرسانى واقل من (3/1) (ثلث) سمك البلاطة الخرسانية واقل من (0.75) المسافة بين اسياخ التسليح.
- 7- يجب ان تكون الكمية القصوى الكليّة لمحتوى الكلوريدات مقدره فى صورة كلوريد ايونى كنسبة مئوية من وزن الركام الخليط طبقاً لنوعية الخرسانة التى يستخدم بها هذا الركام كما يلى:
 - الخرسانة المسلحة : لاتزيد النسبة على 0,04% للركام الكبير
 - لاتزيد النسبة على 0,06% للركام الصغير
 - لا تزيد النسبة على 0,05% للركام الخليط
 - الخرسانة الانشائية المعالجة بالبخار او الخرسانة سابقة الاجهاد
 - لا تزيد النسبة على 0.015% للركام الشامل
- 8- يجب تشوين الركام الكبير والصغير كل على حدة وبكيفية تجنيزه التلوث، وفى الأعمال التى تحتاج الى خرسانة خاصة او برتية عالية يجب عمل ارضية صلبة لتشوين الركام حسب مقاساته المختلفة طبقاً لتدرج الحبيبي المطلوب .
- 9- يقاس الركام عادة بالحجم فى صناديق قياس ذات سعة معينة ويجب ملء الصناديق بدون دمك وان يكون اعلى واسفل سطح الركام (داخل الصندوق) مستويا مع الاحرف – كما يراعى حساب زيادة الحجم فى الركام الصغير نتيجة لوجود الرطوبة به. يفضل القياس بالوزن لأنه يعطى نتائج ادق ويقضى على الالتباس الذى تحدثه زيادة الحجم فى الركام الصغير.

ج- الإضافات

الإضافات هي مواد تضاف للخلطات الخرسانية بكميات صغيرة جداً (باستثناء المواد الملونة) وذلك لتحسين خواص معينة للخرسانة او اكسابها خواص جديدة وذلك نتيجة تأثير كيميائى او طبيعى ولا تأثر هذه الإضافات بأى قيمة ملحوظة على الحجم الكلى للخرسانة باستثناء اضافات الهواء المحبوس. وتعتبر الإضافات الاكثر شيوعاً فى مصر بصفة عامة هي اضافات معجلة للتصلب، إضافات مؤخره للتصلب ، إضافات مخفضة للماء ومعجلة للتصلب. ويراعى عند استخدام الإضافات الاشرطتات الاتية:

- 1- يجب ان تفى الإضافات أشتراطات المواصفات القياسية المصرية لكل نوع من الانواع سالفة الذكر ، اما الإضافات التى ليس لها مواصفات قياسية فستستخدم على اساس المعلومات السابقة والخبرة او نتائج التجارب.
- 2- يجب الا تؤثر الاضافات تأثيراً ضاراً على الخرسانة او صلب التسليح
- 3- يجب الا يتعدى محتوى الكلوريد الايونى بالاضافات عن 2% من الإضافات او 0.03% بالوزن من الاسمنت فى حالة الخرسانة المسلحة وسابقة الاجهاد او التى بها معادن مدفونة او او المصنعة من الاسمنت البورتلاندى الماوم للكبريتات او الاسمنت عالى المقاومة للكبريتات.
- 4- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية اى من الاضافات بواسطة خلطات تجريبية من الاسمنتيات والركام والمواد الاخرى التى تستخدم فى الاعمال الخرسانية.
- 5- إذا استخدم نوعان او اكثر من الاضافات على التتابع فى نفس الخلطة الخرسانية فيلزم ان تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما وللتأكد من توافقهما.
- 6- يلاحظ ان سلوك الاضافات مع الاسمنتات بأنوعها المختلفة يختلف عنة فى حالة الاسمنت البورتلاندى ولذلك عند استخدام الإضافات مع هذه الأسمنتات يجب ان تتواجد معلومات كافية عن مدى الادائية السليمة عند خلط هذه المواد مع بعضها قبل استخدامها فى الاعمال الخرسانية.
- 7- يجب عدم اضافة كلوريد الكالسيوم او الإضافات التى اساسها من الكلوريدات بتاتاً الى الخرسانة المسلحة او الخرسانة السابقة الإجهاد او الخرسانة التى بها المعادن المدفونة
- 8- يلزم لقبول اى دفعة من الاضافة ان يكون لها نفس التكوين للإضافة المختبرة والمقبولة وذلك باجراء اختبارات التجانس التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية والتى تفى بالمتطلبات المعطاه بنفس المواصفات
- 9- يجب ان تفى الإضافات بالمتطلبات الادائية للخرسانة فى حالتها الطازجة والمتصلدة وذلك للإختبارات التى تنص عليها المواصفات القياسية المصرية لكل نوع من انواع الاضافات مع استيفائها بالمتطلبات المعطاه بنفس المواصفات.
- 10- يجب الا يزيد محتوى الهواء للخلطة الخرسانات الاضافات السابقة الذكر على 2% من محتوى الهواء فى الخلطة الخرسانية المثيلة بدون اضافات (خلطة التحكم) وحيث لا يزيد محتوى الهواء الكلى لأى حالة من الاضافات عن 3%.

د. ماء الخلط والمعالجة

- 1- يكون الماء المستعمل فى خلط الخرسانة نظيفاً وخالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والاحماض والقلويات والاملاح والمواد العضوية وای مواد تؤثر تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانة او صلب التسليح
- 2- يكون الماء الصالح للشرب بإستثناء الإشتراطات البكتريولوجية – مناسباً فى جميع الاحوال لخلط الخرسانة وعدم توافره يمكن استعمال ماء من مصادر اخرى لخلط ومعالجة الخرسانة بشرط إستيفاء الشروط الواردة سابقاً بالاضافة الى ما يلى:
 - الا يزيد زمن الشك الابتدائى لعينات الاسمنت المجهزة بهذا الماء اكثر من 30 دقيقة على زمن الشك الابتدائى لعينات بنفس الاسمنت جهزت باماء الصالح للشرب وعلى الا يقل زمن الشك الابتدائى باى حال عن 45 دقيقة.
 - لا تقل مقاومة الضغط بعد 7،28 يوماً للمكعبات التى استعمل فى خلطها هذا الماء عن 90% من مقاومة الاضغظ لعينات مماثلة جهزت بماء خلط صالح للشرب
 - يجب عند تصميم الخلطة الخرسانية استخدام نفس نوع الماء الذى يستخدم فى الخلط عند تنفيذ المنشأ
- 3- يشترط فى ماء خلط الخرسانة الا يزيد محتوى الاملاح على القيم الموضحة فى هذه المواصفات
- 4- لا يقل بصفة عامة الأس الهيدروجينى (PH) لماء الخلط عن (7) وفى حالة عدم اجراء هذا الاختبار لمصدر الماء فى اعمال سابقة يجب اجراء تحليل للماء لمعرفة هذا الرقم
- 5- لا يسمح على الاطلاق باستخدام ماء البحر فى خلط لخرسانة المسلحة

- 6- يجوز استعمال ماء البحر عند الضرورة فى خلط الخرسانة العادية بدون تسليح على ان يزداد محتوى الاسمنت فى الخلطة للوصول الى المقاومة المطلوبة للخرسانة العادية بشرط توفر الخبرة السابقة فى استعماله بنجاح
- 7- يعتبر الماء الصالح فى خلط الخرسانة المسلحة صالحاً للاستعمال فى معالجة هذه الخرسانة بعد تصلبها
- 8- يجب الا يحث الماء المستخدم فى المعالجة بقاءً او ترسيبات غير مقبولة على تسليح الخرسانة.
- 9- يجب ان يضاف الماء للخليط بكميات تقاس قياساً دقيقاً حسب اليم المحددة ويجب ان تؤخذ فى الاعتبار كمية الماء المحتمل وجدها فى الركام

هـ- صلب التسليح للخرسانة

1- تستخدم فى تسليح الخرسانة اسياخ الصلب التى بالموصفات القياسية المصرية م.ق.م 1988/262 وتعديلاتها وفى حالة استعمال الشبك الملحوم المواصفات القياسية المصرية م.ق.م 19990/1618 وتشمل انواع اسياخ التسليح الغالب استخدمها فى الخرسانة هي:

• صلب ترى عادى رتبة 35/24 او 45/28 ويرمز له (Φ)

• صلب على المقاومة وينقسم الى نوعين التاليين:

• صلب رتبة 52/36 ويرمز له

• صلب رتبة 60/40 ويرمز له

• صلب شبك من اسياخ الصلب الملحومة الملساء او ذات النتوءات او العضات وهو صلب ترى رتبة 35/24 او 45/28 صار

• سحبة على البارد ليصبح برتبة 52/45 ويرمز له (#)

2- ما لم تذكر اعتبارات وحالات خاصة تحدد الخواص الميكانيكية لصلب التسليح لاغراض التصميم فتعرف الخواص الميكانيكية بالخواص الاتية:

• **اجهاد الخضوع** : هو الاجهاد عند مرحلة الخضوع فى انواع الصلب العادى وعالى المقاومة التى تظهر فيها خاصية الخضوع، اما فى انواع الصلب على المقاومة التى لا تظهر فيها خاصية الخضوع فيؤخذ إجهاد الخضوع افتراضياً مساوياً لاجهاد الضمان وهو الاجهاد الذى يترك انفعالاً متبقياً مقدارة 0.2%

• مقاومة الشد

• النسبة المئوية للإستطالة عند الكسر

وتحدد هذه الخواص طبقاً للمواصفات القياسية المصرية 1974/262 وتعديلاتها والمواصفات القياسية المصرية م.ق.م 1961/76 وتعديلاتها. ويجب ان تكون الحدود الدنيا للخصائص الميكانيكية لصلب التسليح مكفولة من البائع والمنتج بحيث لا تقل عن القيم الواردة فى الجدول رقم 1 كما يجب التأكد منها باختبارات فى معمل معترف به.

نوع الصلب	الرتبة	حالة سطح الاسياخ	إجهاد الخضوع او 0.2 % إجهاد الضمان (كجم/م ² حد ادنى)	مقاومة الشد القصى (كجم/م ² حد ادنى)	النسبة المئوية للإستطالة (حد ادنى)
صلب ترى عادى	35/24	املس	24	35	20
	45/28	ذو نتوءات	28	45	18
صلب على المقاومة	52/36	ذو نتوءات	36	52	12
	60/40	ذو نتوءات	40	60	10

جدول (1) الخواص الميكانيكية لانواع الصلب (الحد الأدنى)

3- يشكل صلب التسليح بجميع انواعه على البارد طبقاً لنموذج تفريد الاسياخ. وفي حالة تعرض صلب التسليح للصدأ او ورودة للموقع بقشور المصنع يجوز استعماله اذا أمكن ازالة طبقة الصدأ السطحية او قشور المصنع باستخدام فرش السلك او السطح بالرمل بشرط التأكد من عدم تجاوز نقص وزن الأسياخ بعد تنظيفها عن 2% ونقص قطر السيخ عن :

- 0.2 مم للأسياخ حتى قطر 100 مم
 - 0.3 مم للأسياخ اكبر من 10 مم وحتى 20 مم
 - 0.5 مم للأسياخ ذات القطر اكبر من 20 مم
- 4- يرص صلب التسليح بعناية في اماكنه طبقاً للرسومات التنفيذية على ان تترك تخانات بين الاسياخ والشدات لتخليق طبقة الغطاء مع تثبيتها حتى لا تتحرك من مكانها اثناء الصب.

5- يلزم تسليم صلب التسليح بعد رصة طبقاً للرسومات لأخذ موافقة إستشارى المشروع للمالك قبل السماح بصب الخرسانة.

6- يسمح باستخدام حزم من اسياخ لتسليح لا يزيد العدد فيها عن ثلاثة اسياخ لتعمل كوحدة واحدة ، ويلزم في هذه الحالة ان تربط تلك الحزم بكانات او رباطات من الصلب و لا يجوز عمل حزم من الاسياخ ذات قطر 36 مم او اكبر وتعامل الحزمة الواحدة بسيخ واحد من ناحية شروط غطاء الخرسانة والمسافة بين حديد التسليح وبصفة عامة يلزم استيفاء متطلبات التماسك بين الخرسانة واسياخ التسليح طبقاً للكود.

2-3 مواصفات ومقومات الخرسانة

يجب ان تتضمن متطلبات الخرسانة في حالتها الطازجة والمتصلدة ما يؤمن تحقيق كل من المقاومة مع الزمن للمبنى:

أ-رتبة الخرسانة f_{cu} :

رتبة الخرسانة هي مقاومة الضغط المميزة للخرسانة characteristic strength وتعرف انها قيمة اجهاد كسر المكعب الخرساني القياسى الذى من غير المحتمل ان يقل عنه اكثر من 5% من عدد نتائج الاختبارات تحديد المقاومة اثناء التنفيذ يوضح الجول رقم 2 رتب الخرسانة (بالنسبة للمكعب الخرساني 15*15*15سم) عند عمر 28 يوماً وهى المقاومة التى يجرى على اساسها المهندس الانشائى حساباته.

رتب الخرسانة	100	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

جدول (2) رتب الخرسانة (مقاومة الضغط المميزة f_{cu} كجم/سم)

ب- مقاومة الضغط:

وفي حالة مقاومة الضغط باستعمال عينات بمقاسات غير الواردة فى المواصفات المصرية القياسية م.ق.م 1988/1658 فانه يلزم تحديد مقاومة الضغط بضرب نتائج الإختبارات فى معاملات التصحيح الواردة فى الجدول (3).

معامل التصحيح	ابعاد القالب الاختبار-سم	شكل القالب
0.97	10×10×10	مكعب
1.00	(15.8×15.8×15.8) 15×15×15	مكعب
1.05	20×20×20	مكعب
1.12	30×30×30	مكعب
1.20	20×10	اسطوانة
1.25	30×15	اسطوانة
1.30	50×25	اسطوانة
1.25	30×15×15 او (31.6×15.8×15.8)	منشور

1.30	45×15×15 او (47.4×15.8×15.8)	منشور
1.32	60×15×15	منشور

جدول (3) معامل التصحيح مقاومة الضغط للأشكال المختلفة لقوالب اختيار الخرسانة

فى حالة اختيار مقاومة ضغط الخرسانة بأسمنت بورتلاندى عادى او سريع التصلد (بدون اي اضافات) عند عمر غير 28 يوماً فإنه يمكن تحديد المقاومة عند عمر 28 يوم بضرب نتائج الاختبارات فى معاملات التصحيح الموضحة بالجدول رقم (4).

عمر الخرسانة باليوم	نوع الاسمنت	3	7	28	90	360
		اسمنت بورتلاندى عادى	اسمنت بورتلاندى سريع التصلد	2.5	1.5	1.0
		1.8	1.2	1.2	0.90	0.85

جدول (4) معامل التصحيح لنتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة ذات عمر يختلف عن 28 يوم

ج- متوسط المقاومة المستهدف (Target mean strength (fm):

تصمم خلطة الخرسانة بتحديد محتويات مكوناتها بحيث يكون متوسط المقاومة المستهدف مساوياً لمجموع رتبة الخرسانه مضافاً إليها هامش امان يكفل الحصول على المقاومة المميزة المطلوبة $M + f_{cu} = f_m$ حيث تحدد قيمة (M) طبقاً للبند التالى.

د- هامش امان تصميم الخلطة (M) safety margin of mix design:

فى حالة توفر بيانات احصائية من نتائج اختبارات المقاومة على الخلطات استعملت فيها نفس المواد المزمع مع استعمالها وانتجت الخرسانة تحت نفس الظروف يحسب هامش امان للخلطة طبقاً للحاله (1) او (2) من الجدول رقم (5) وفى حالة عدم توافر بيانات احصائية فى فترة لا تزيد عن ستة شهور يحسب هامش امان تصميم الخلطة طبقاً للحاله 3 من نفس الجدول.

هامش امان تصميم خلطة الخرسانة M عندما تكون المقاومة المميزة f_{cu}		البيانات الاحصائية المتوفرة عن نتائج اختبار المقاومة
$f_{cu} < 200$ كجم/سم ²	$f_{cu} \geq 200$ كجم/سم ²	توفر اكثر من 100 نتيجة فى فترة لا تزيد عن 12 شهر ب مواد وظروف مماثلة توفر من 50 – 100 نتيجة فى 6 شهور ب مواد و ظروف مماثلة عدم بيانات احصائية عن خلطة من خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور
(1.64 × الانحراف المعيارى) ولا يقل عن 50 كجم/سم ²	(1.64 × الانحراف المعيارى) ولا يقل عن 0.2 المقاومة المميزة.	
(1.64 × الانحراف المعيارى) ولا يقل عن 100 كجم /سم ² 120 كجم/سم ²	(1.64 × الانحراف المعيارى) ولا يقل عن 0.4 المقاومة المميزة 0.60 المقاومة المميزة	

جدول (5) هامش امان تصميم خلطات الخرسانة

هـ اختبار نسب مكونات الخلطة:

للقائم بتحديد نسب مكونات الخلطة سواء كان ذلك بالمعمل او بالموقع او فى مصنع خرسانة جاهزة ان يختار الاسلوب الذى يراه مناسباً على ان يأخذ فى اعتبارة ثلاث عوامل رئيسية: متطلبات الخلطة – ظروف وامكانيات ومستوى التنفيذ واستخدامات المبنى – وظروف وامكانيات انتاج الخلطة.

عند الضرورة القصوى وفى حالة عدم توفر بيانات كافية وبالنسبة للخلطات الخرسانية التى تقل رتبته عن 200 فإنه يمكن الاسترشاد بمكونات الخلطة الموضحة بالجدول رقم (6) و(7) والذى يتضمن استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وركام وركام سليسى وعلى القائم بتحديد المكونات

واجراء تعديلات فى النسب بما يعوض الفروق بين الركام المستعمل والركام السليسى كما يمكن الاسترشاد بمكونات الخلطات الموضحة بالجدول (8) وفى حالة معرفة المقاس الاعتبارى الاكبر للركام

رتبة الخرسانة	نسبة مكونات الخلطة اسمنت:رمل:زلط	كمية الاسمنت كجم/متر مكعب	القوام (سم)
150	4.00:2.00:1.00	300	8-5
175	3.50:1.75:1.00	350	8-5

جدول (6) نسب مكونات الخلطات الخرسانية الاسترشادية (بالوزن) +

رتبة الخرسانة	اسمنت	رمل		زلط		محتوى الماء (لتر)
		مقاسات الصندوق (سم)	بالحجم (م ³)	مقاسات الصندوق (سم)	بالحجم (م ³)	
150	شيكارة 50 كجم	26.5×50×50	0.132	53×50×50	0.132	27.5
175	شيكارة 50 كجم	23.5×50×50	0.116	40×50×50	0.116	23.0

+ هذه الخلطات تستعمل للتصميم بطريقة اجهاد التشغيل ولا تستعمل فى حالى التصميم بطريقة حالات الحدود

جدول (7) نسب مكونات الخلطات الخرسانية الاسترشادية بالحجم +

رتبة الخرسانة	المقام الاعتبارى الاکبر للركام - مم التشغيلية	40	30	20	15
	متوسطة عالية	متوسطة عالية	متوسطة عالية	متوسطة عالية	متوسطة عالية
	حدود الهبوط - مم	0.45 0.25	0.50 0.40	0.55 0.45	0.60 0.50
100 الخرسانة العادية	اسمنت - كجم ركام كلى - كجم ركام صغير + ركام كبير *	250 250 2000 2000 55/45 *5/45	300 300 1950 1950 60/40 60/40	400 400 1900 1900 70/30 *70/30	
150	اسمنت - كجم ركام كلى - كجم ركام صغير/ركام كبير *	300 300 2000 2000 60/40 40/60	300 300 2000 2000 60/40 40/60	300 300 2000 2000 60/40 40/60	
175	اسمنت - كجم ركام كلى - كجم ركام صغير/ركام كبير *	350 350 1950 1950 60/40 65/35	400 400 19.0 1900 70/30 65/35	400 400 1900 1900 70/30 65/30	450 450 1850 1850 70/30 70/30

جدول (8) معلومات استرشادية لتحديد مكونات خلطات خرسانية برتب 200 اقل

(اوزان الاسمنت والركام الجاف والنسب التقريبية للماء الى الاسمنت)

وبلاحظ فى هذا الجدول مايلى:

=نسبة الماء : الاسمنت هى نسبة تقريبية تستعمل فى الخلطات التجريبية وتؤكد حدودها بالخلطات التجريبية
+ ركام صغير سليس (رمل).

* يمكن تغير الرقم المناظر للركام الصغير فى حدود (±5) حسب تدرج الركام الصغير وحدوده بالنسبة لمناطق التدرج الأربعة الواردة بالموصفات القياسية المصرية للركام مع الاحتفاظ بمجموع اجزاء الركام الصغير والكبير مساوياً لمائة

- الكميات الموضحة بالجدول رقم (8) تنتج حوالى 1.00 م³ من الخرسانه المدموكة
- الكميات محددة على اساس ان الركام طبيعى ووزنه النوعى وهو جاف حوالى 2.7 ويلزم تعديل النسب فى حالة استعمال وزن نوعى اخر.
- الكميات محسوبة على اساس ان نسبة الماء المستخدم وتشغيله الخرسانة ومستوى ضبط الجودة بالتنفيذ يحقق هامش الامان المطلوب لمقاومة الضغط المميزة للخرسانة حتى رتبة 200.
- الماء المضاف للخلط لا يزيد عن المحتوى اللازم للحصول على خرسانة بالقوام المطلوب واللازم لصب الخرسانة ودمكها دون صعوبة

- وفى حالة عدم وجود نص خاص بمواصفات المشروع تعد مكعبات الخرسانة وتعالج وتختبر طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

و- خلطات تاكيدية المقاومة (الزامية):

على منتج الخرسانة – بالموقع او بمصنع الخرسانة الجاهزة – ان يجرى خلطات تجريبية منفصلة من الخرسانة باستعمال مواد مماثلة او مواد من مصادر مشابهه للمصادر المزمع استعمالها ويفضل ان تكون خلطة – على حده – بحجم وظروف الانتاج كاملة. ولكل من الخلطات الثلاثة تقاس التشغيلية وتعد عشرة مكعبات تختبر سبعة منها على الاقل عند 28 يوماً وتختبر ثلاثة عند عمر مبكر اذا لزم الامر ويفضل ان تكون هذه الاعمار 3 او 7 ايام وفى حالة عدم وجود نص خاص بمواصفات المشروع تعد مكعبات الخرسانة وتعالج وتختبر طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وتقبل نسب الخلطة اذا تم استيفاء الشروط الاتية:

أ- متوسط مقاومة الضغط بعد 28 يوماً لثلاثة خلطات متتابعة لها نفس المكونات (المحسوبة سابقاً) يزيد عن قيمة المقاومة المميزة بالقيم التالية

30 كجم/سم² للخرسانة ذات الرتبة 200 او اكثر

20 كجم/سم² للخرسانه التى تقل رتبتها عن 200

ب- نتيجة مقاومة الكسر لاي اختبار لا تقل عن قيمة المقاومة المميزة

ت- لا يزيد الفرق بين اكبر مقاومة للمكعبات واصغرها عن 20% من المتوسط.

ز- خلطات اضافية تأكيدية اضافية:

اذا ما رأت الجهة المشرفة على التنفيذ ان هناك حاجات لخلطات تأكيدية اثناء التنفيذ او قبل عمل تغيرات جوهرية فى المواد او نسب الخلط. يلزم المقاول او منتج الخرسانه باجراء هذه الخلطات ويراعى ان يستبعد من طلب هذه الخلطات النسب الذى يشمله برنامج ضبط الجودة بغرض التغيير فى الحدود الدنيا للمقاومة وصولاً لمتوسط المقاومة المستهدف. كما لا تتضمن هذه الخلطات حالات التأكد من المحتوى الادنى للاسمنت او النسبة القصوى من الماء الحر الى الاسمنت وهى الاختبارات التى قد تتطلبها بعض مراحل التنفيذ كذلك لا يدخل ضمن هذه الاجراءات الاختبارات الدورية الروتينية لضبط الجودة

ح- اعتبارات خاصة لتأمين تحمل الخرسانة من زمن:

بالاضافة لاستيفاء الخلطة للمقاومة فانه يلزم تأمين مقاومتها مع الزمن باخذ مجموعة من العوامل المتداخلة فى الاعتبار على النحو التالى:

1- الحد الأقصى لمحتوى الاملاح والمواد الضارة فى ماء الخلط: يشترط فى ماء خلط الخرسانه ان لايزيد مستوى الاملاح عن :

2.000 جرام فى اللتر من الاملاح الكلية الذاتية (T.D.S)

0.500 جرام فى اللتر من املاح الكلوريدات

0.300 جرام فى اللتر من املاح الكلوريدات

جرام فى اللتر من املاح الكربونات والبيكربونات

0.100 جرام فى اللتر من كبريتيد الصوديوم

0.200 جرام فى اللتر من المواد العضوية

3.000 جرام فى اللتر من المواد غير العضوية وهى الطين والمواد المعلقة غير الرسوبية التى تعكر ماء الخلط.

2- الحد الأقصى لمحتوى ايونات الكلوريدات فى الخرسانة: للوقاية من صدأ صلب التسليح يجب الا يزيد التركيز الكلى لايونات الكلوريدات

الذائبة فى الخرسانة المتصلدة (والناتج من الماء والركام والاسمنت والاضافات) عند عمر 28 يوماً على الحدود الواردة فى الجدول رقم (9).

-3

الظروف حول الخرسانة	الحد الأقصى لايونات الكلوريدات الذاتية فى الماء فى الخرسانة كنسب مئوية من وزن الاسمنت
الخرسانة المسلحة معروضة للكلوريدات	0.15
العناصر الإنشائية الأخرى	0.30

جدول (9) المحتوى الأقصى لأيونات الكلوريدات الذاتية اللازمة للوقاية من صدأ صلب التسليح

3- الخرسانة في الظروف الحمضية

يفضل ان لا تستخدم انواع الاسمنت البورتلاندى العادى فى الخرسانة المعروضة لظروف حمضية ذات اس هيدروجينى اقل من 7 ويستخدم فى هذه الحالة الاسمنت المقاوم للكبريتات بالاضافة الى دهانات واقية من الاحماض وزيادة الغطاء الخرسانى.

4- الحد الأدنى لمحتوى الاسمنت

عندما تكون الخرسانة معرضة لظروف معينة مع استخدام الاسمنت البورتلاندى العادى فانه يمكن الاسترشاد بالجدول رقم (10) لتحديد الحد الأدنى لمحتوى الاسمنت فى الخلطات

	الظروف التى يتعرض لها المبنى بعد الانشاء				
	15	20	30	40	
0.60	350	350	350	300	عادية: الخرسانة محمية تماماً من الظروف الجوية والظروف المحيطة الضارة.
0.50	400	350	350	300	متوسطة : الخرسانة غير المعروضة او المعرضة للظروف المحيطة الضارة ولكنها مدفونة دائماً تحت الماء او معرضة للرطوبة
0.45 ، 0.40) لمحتوى الاسمنت (400، 350)	450	400	350	350	قاسية: الخرسانة معرضة لظروف محيطية ضارة او لماء او لدورات من البلل والجفاف او الغازات... الخ

+ الحدود الواردة بالجدول لخلطات الخرسانة المسلحة المستخدمة ويمكن تخفيض اى محتوى اسمنت بمقدار 50 كجم/م³ فى حاله استعمالها لخلطات الخرسانة العادية.

جدول (10) الحد الأدنى لمحتوى الاسمنت فى خلطات خرسانه الأسمت البورتلاندى لتأمين التحمل مع الزمن للخرسانة المسلحة المعروضة لظروف محددة

5- الحد الاقصى لمحتوى الاسمنت

يجب الا يزيد محتوى الاسمنت فى الخلطة الخرسانة على 500 كجم/سم³ ما لم تكن هناك اعتبارات خاصة قد اخذت فى التصميم لتفادى التشريح الناتج على انكماش الجفاف فى قطاعات الخرسانة الرقيقة او الاجهادات الحرارية فى القطاعات السمكية.

3-3 مواصفات تنفيذ الاعمال

تخضع الخرسانات المسلحة للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة 1995 قرار وزارى رقم 208 لسنة 1985 الصادر من وزارة الاسكان والمرافق والمتمعات العمرانية الجديدة بتحديد اسس تصميم وشروط تنفيذ اعمال الخرسانة فى المباني . ويجب تنفيذ الاعمال وفقاً للمواصفات التالية:

أ- الشدات والفرم:

1. يجب ان يتحقق للشدات والفرم والاسس الاتية:
 - دراية كل من المصمم والمنفذ لنوعيات الشدات والقوالب المستخدمة
 - توفير الامان الكافى لجميع عناصر الخرسانة اثناء تجهيز ورس اسياخ التسليح والصب واثناء مرحلة التصلد وحتى موعد فك الشدات.

- توفير مبادئ الامن الصناعي لجميع العاملين والمشرفين اثناء التشغيل وحتى المرحلة التسليم مع توافر امكانية التفيتش والمراقبة بيسر وامان

2. يجب تصميم واعداد الشدات والقوالب بجميع انواعها بحيث تحقق الاتى:

- ان تكون القوالب متينة ومحكمة لمنع التسرب اللباني من الخرسانة خلال مراحل الصب والدمك
- ان تكون شدات والركائز والأربطة متزنة للمحافظة على وضع العناصر الخرسانية فى مكانها الصحيح وكذلك القطاعات الصحيحة المصممة على اساسها.
- يجب تريبط الركائز وخاصة القوائم بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الافقية الناتجة عن حركة العمال او المعدات الصغيرة وكذلك ضغط الرياح والارتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة فى العمل
- يجب ان تركز القوائم على ارضية تتناسب مع الواقع عليها
- فى حالة استعمال شدات او قوالب من طابع خاص يجب ان تنفذ حسب الرسومات التصميمية والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من الشدات ويتم التفيتش عليها قبل البدء فى رص حديد التسليح
- تحديد فرم بطنيات الكمرات والبلاطات التى بحرها ثمانية امتار او ازيد بقيمة من (300/1) الى (500/1) من البحر وفى حالة الكوابيل التى يزيد بروزها على متر ونصف يكون التحديد (150/1) من طول البروز وفى الحالات الخاصة للبحور الكبيرة او تحت تأثير الاحمال الثقيلة ينفذ التحديد وفقاً للقيمة الحسابية له.
- يجب الا يتعدى التفاوت فى مقاسات القوالب من الداخل (اي مقاسات قطاعات الخرسانة) القيم الواردة بالكود المصرى
- يجب ان تنظم الفرغ من الداخل (اي الاسطح الملاصقة للخرسانة) بعانية قبل رص اسياخ التسليح وصب الخرسانة مباشرة وذلك بازالة الاتربة والفضلات ويمكن ان يكون التنظيف باستخدام الماء والهواء المضغوط
- فى حالة القوالب الخشبية ترش الاسطح الملاصقة للخرسانة قبل الصب بالمياة لمنع امتصاص الاخشاب لماء الخلط
- يفضل دهان سطح القوالب الملاصقة لسطح الخرسانة قبل الصب بالزيت او اى مواد مشابهة معتمدة لتسهيل عملية الفك وذلك قبل رص اسياخ التسليح مع وضع تخانات تفصل بين سطح القوالب والاسياخ.
- يجب اعداد مسارات للعمال بحيث لا تؤثر حركتهم على ابعاد واشكال حديد التسليح
- ان يكون فك الشدات والركائز بأسلوب لا يتسبب عنة حدوث اى شروخ او تشوهات فى العناصر الخرسانية

3. تنفيذ الشدات :تنفذ الشدات على الوجه الأتى:

- الالواح الخشبية اللازمة لعبوات البلاطات وجوانب الكمرات وبطنيتها وجوانب الاعمدة وخلافة تكون بسبك 2.5 سم (لاتزانه) ويجب تقوية العبوات الجانبية للكمرات والاعمدة بعوارض خشبية توضع على مسافات لا تزيد عن 0.80 متر بين الواحدة والاخرى.
- يجب ان تكون جميع العبوات والقوائم المثبتة بشكالات بطريقة تسمح بمرور العمال فوقها ورمى الخرسانة بدون حصول الاهتزازات
- تثبت الواح العبوات فوق مدادات ذات قطاعات مناسبة للبحر والحمل الواقع عليها يؤخذ العدد الكافى من الالواح الخشبية بشكل العرق او شكالات للربط والقوية.
- توضع القوائم الرأسية لحمل العبوات من عروق فليرى او كتله مماثله على مسافات لاتزيد عن 0.80 متر بين القائم والاخر ويجب ان يقوم المقاول باحضار جميع القوائم المطلوبة بالاطوال اللازمة
- توضع فرشاة متينة من الاخشاب تحت اقدام القوائم الحاملة للعبوات ،ذلك اذا كانت مرتكزة على الارض – بحيث لا يقل عرض تلك الفرشات عن 0.25 متر سمكها عن 2 بوصة ويجب شد الجميع بوضع خوابير على الفرشات المذكورة.
- توضع عبوات الخرسانة المسلحة على اجزاء بحيث يمكن فك كل جزء منها على حدة بدون حدوث اهتزاز وعطب للاجزاء الاخرى او القوائم.

4. فك الشدات: تؤثر درجة الحرارة وطول البحر ونوع الاسمنت المستخدم واسلوب المعالجة والحمل الذى سيتعرض له المنشأ بعد الفك على تحديد المدة الواجب انقضائها بين صب الخرسانة وفك الشدات والفرغ وذلك يجب التأكد وقت الفك من ان جهد كسر المكعب القياسى للخرسانة يعطى القدر الكافى الذى يحق حدوث ترخيم وشروخ غير مسموح بها. واذا لم تتوافر نتائج كسر مكعبات قبل الفك واذا لم تقدم حسابات انشائية خاصة عن قيم الترخيم والشروخ كما سبق الاشارة الية يكون فك الشدات بعد انقضاء فترة لا تقل عن حد أدنى بعد الصب طبقاً للقواعد التالىة:

- فى حالة استعمال البورتلاندى يمكن فك فرم الجوانب التى تعمل كمجرد غلاف للخرسانة بعد 24 ساعة ولا يجوز فك الفرغ والشدات الحاملة للكمرات والبلاطات الا بعد انتظار مدة تساوى بالايام ضعف البحر بالامتار مضافا الى ذلك يومان، ويعتبر البحر عند حساب زمن الفك للبلاطات هو الطول الصغر للبلاطة وفى جميع الاحوال لا تقل المدة عن اسبوع.ولا يسمح بفك الفرغ

للألواح الجانبية للكمرات والأعمدة إلا بعد مرور 3 أيام من انتهاء رمى الخرسانة ولا يسمح بفك الشدات إلا بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء رمى الخرسانة للبحور التي لا تزيد عن 4.5 متر وعشرون يوماً للبحور التي تزيد عن ذلك وبعد إزالة العبوات تبقى القوائم أسفل الاعتاب الحاملة التي تبني عليها حتى تنتهي تلك المباني

- في حالة استعمال الاسمنت مبكر القوة (سريع التصلد) تخفض المدة للكمرات والبلاطات والاعتاب إلى اسبوع للبحور التي لا تزيد عن 4.5 متر وعشرة أيام للبحور التي تزيد عن ذلك. ومع ملاحظة ترطيب الخرسانة مرات كافية لبقائها منددة دوماً بالمياه لمدة لا تقل عن اسبوعين في حالة الاسمنت العادي واسبوع واحد في حالة استعمال الاسمنت مبكر القوة (سريع التصلد) وفي حالة استعمال الاسمنت البورتلاندى سريع التصلد وفي الحالات التي تنخفض فيها درجات الحرارة عن 15 درجة مئوية وخاصة عند استعمال الاسمنت البورتلاندى سريع التصلد يجب الحذر وتأجيل فك الفرم والشدات مدة مناسبة بالإضافة للمدد المشار إليها عالية.
- 5. عندما تكون الفرم والركائز حاملة لاحمال اضافية كما في حالة الطابق الذى يحمل وزن الطابق التالى حديث الصب لا يجوز فك القوائم قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوماً مع اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن ارتكاز القوائم على ارضية تتحمل الاثقال عليها بأمان وبعد التأكد من ان مقاومة الخرسانة 28 يوماً بدلاله مقاومتها بعد 7 ايام قد اوفت باستشارات المشروع. في الحالات الخاصة مثل الكمرات المقلوقة والاسقف المعلقة بواسطة اعمدة شد تبدأ المدة المحسوبة لفك الشدات من تاريخ صب الكمرة المقلوقة او السقف الحامل للسقف المعلق.
- 6. في الشدات النفقية او النصف نفقية يلزم عمل تجارب مقاومة الضغط قبل فك الشدات والتحقق من استيفاء الشروط الواردة بالبند الخاص بفك الشدات مع مراعاة اتباع نفس اسلوب المعالجة بحيث تكون الاختبارات ممثلة للمقاومة داخل عنصر وقت الفك.
- 7. يصرح بوضع بلوكات داخل الخرسانة بغرض تثبيت بعض التركيبات بشرط الا تضعف مقاومة اى جزء من المنشأ او تقلل من الاسباب الا بعد الرجوع الى المهندس المصمم على ذلك ويفضل ان توضح اماكن وضع البلوكات ومقاساتها في اللوحات الانشائية والتنفيذية.
- 8. لا يجوز اطلاق تكسير او عمل فجوات في الأعمدة او فتحات في الكمرات والبلاطات بعد صبها لاي سبب من الاسباب الا بعد الرجوع الى المهندس المصمم وموافقة على ذلك.

ب- التجهيز والاعداد للصب:

1. يلزم ان تكون جميع معدات الخلط والنقل نظيفة ويجب معايرتها قبل البدء في العمل وتكرار ذلك على فترات يحددها إستشارى المشروع للمالك.
2. بالنسبة للخرسانة العادية تقاس مكونات المون والخرسانه وهى بحالتها الجافة على نسب معتمدة بالوزن او بالحجم ،وتقاس الكميات بالوزن عندما تكون الخلطة معدة لذلك ويراعى قياس درجة الرطوبة في المكونات لتعديل نسب الخلط لها وفي حالة القياس بالحجم تكال الكميات داخل الصناديق من الخشب او المعدن يوردها المقاول على حسابه الخاص او المعدن يوردها المقاول على حسابه الخاص بالمقاسات المعتمدة ولايسمح باى زيادة او نقص عن مقاس الصندوق. ويكال الاسمنت بالوزن (بالكيلوجرام) دائماً سواء كان الكيل لباقي المكونات بالوزن او بالحجم ويجب معايرة وزن الشكائر مع كل رسالة ويقاس الماء بالتر مع تعديل كمية الماء طبقاً لدرجة الرطوبة في الركام الصغير والكبير.
3. يلزم في البلاطات ذات البلكونات المائلة ان تكون اسطح الفرم رطبة بالرش بالماء قبل الصب
4. يثبت صلب التسليح بواسطة تخانات من البلاستيك او القطع الأسمنتية او ماشبه ذلك لحفظ المسافات اثناء الصب.
5. لا يسمح بتكسيح صلب تسليح البلاطات اثناء الصب
6. يمنع تماماً السير على صلب التسليح بعد تشكيله
7. يجب ان يكون صلب التسليح نظيفاً من المواد الصارة العالقة او اللاصقة به وخالياً من ايه قشور نتيجة الصدأ
8. في حالة صب الخرسانة تحت الماء يلزم نزع المياه قبل الصب الا اذا استخدم قادوس الصب تحت الماء بعد اخذ موافقة إستشارى المشروع للمالك
9. قبل صب خرسانة جديدة على خرسانة قديمة يلزم ازالة بقايا الخرسانة القديمة والمواد العالقة ثم معالجة سطحها.

ج - خلط الخرسانة:

1. تمزج المون والخرسانات العادية على الناشف مزجاً تماماً حتى يصبحون المزيج متجانساً، ثم يصب الماء عليها بكميات كافية لجعلها عجينة مرنة بالقوام المطلوب وذات لون واحد، ويجب ان يتم المزج بالخلطات الميكانيكية فى خلطات ذات سعة تتناسب مع معدل النقل والصب حتى يصبح توزيع مكوناتها منتظماً، ويلزم تفريغ الخلط تماماً قبل اعادة شحنه.
2. يجوز خلط الخرسانة يدوياً اذا دعت الضرورة القصوى لذلك وبعد موافقة إستشارى المشروع للمالك للمشروع وفى هذه الحالة يتم الخلط بتقليب المواد تقليباً جيداً بالنسب المطلوبة على طبليية مستوية صماء بواسطة الجاروف ذى الشدات ويلزم خلط الاسمنت مع الركام الكبير ويقلب على ثلال دفعات على الاقل ثم يضاف الماء تدريجياً بالقدر المطلوب ويستمر التقليب والخلط حتى تتجانس الخلطة لونا وقواماً بحيث تحقق الاشتراطات التصميمية.
3. فى حالة استخدام الخرسانة سابقة الخلط يلزم الرجوع الى الاشتراطات الخاصة بها قبل السماح باستخدامها وكذلك فى حالة استخدام مضخات الخرسانة.
4. لكل خلطة يجب تدوين المعلومات التالية بكراسة الموقع : نسب مكونات الخلط – عدد الخلطات (الدفعات) وحجمها التى استخدمت فى صب اجزاء المنشأ – اماكن صب الخرسانة – زمن وتاريخ الخلط – اجراءات ضبط الجودة.
5. فى حالة الخلط الميكانيكى يتم تفريغ ونقل العبوة من الحلة الى مكان صبها بواسطة السير الناقل بالونش الرافع او المزراب او مضخة الخرسانة ،كما يجوز تفريغها على طبليية صماء توطنه لنقلها يدوياً – مع مراعاة عدم تفريغ خلطة جديدة على الطبليية قبل تمام نقل الخلطة السابقة.

د- صب الخرسانة:

1. يلزم صب الخرسانة بعد تمام خلطها مباشرة مع مراعاة تجنب انفصال مكوناتها على الاتزيد المدة ما بين اضافة ماء الخلط وصب الخرسانة على 30 دقيقة فى الجو العادى و20 دقيقة فى الجو الحار وان يتم دمكها قبل مضى 40 دقيقة فى الجو العادى و30 دقيقة فى الجو الحار اما اذا استلزم الامر زيادة الفترات السابقة فانه يلزم اضافة مؤجلات للشك عند الخلط يوافق عليها إستشارى المشروع للمالك وبالنسب التى يتفق عليها على ان يؤكد ذلك معملياً قبل بدء الصب.
2. يلزم عدم استخدام الخرسانة التى تشككت او تصلدت جزئياً او لوثت بمواد غريبة
3. بالنسبة للخرسانة العادية توضع خرسانات الاساسات ومايشبها فى مواضعها ولا يسمح بإلقائها من اعلى ، ويتم استعمال الهزازات الميكانيكية لدمك الخرسانات فى اتجاه جوانب الخنادق، حتى لا تترك فراغات بها ولضمان الشك والتمسك يجب رش الخرسانات بمختلف انواعها بالماء، حتى تظل دائماً لمدة 7 ايام
4. توضع الخرسانات بكامل العروض والاسماك المبينة بالرسومات ولاحتسب للمقاوم اي خرسانات وضعت زيادة عن المطلوب بسبب خطأ فى التخطيط او فى المناسيب او فى المصنعية او فى العيوات ويجب استعمال الهزازات الميكانيكية اثناء صب مع مراعاة دك الخرسانة بمندلات خشبية بمجرد نهو العملية الرمي ويلاحظ استعمال الزلط الرفيع (الفينو) فى المواضع التى تزدهم فيها اسياخ الحديد وذلك لضمان عدم ترك فراغات بالخرسانات ثم ترطيب الخرسانة بالمياه بصفة مستمرة ليلاً ونهاراً لمدة الاسبوع الاول بعد الصب وعمل الطرق المناسبة لاحتجاز المياه فوق الخرسانة بصفة مستمرة ويجب الا تتعرض الخرسانات بعد صبها الى ضوء الشمس، وذلك بتغطية الاسطح الخرسانية بصفة مستمرة للمعالجة طبقاً للكود المصرى للخرسانة، ثم يسير ترطيب الخرسانة فى الاسبوع الثانى ثلاث مرات يومياً وبغزارة كافية لجعل سطح الخرسانة رطباً طول اليوم.
5. يلزم مراعاة تحديد اماكن وصلات الانشاء (اماكن ايقاف الصب) مسبقاً قبل بدء الصب.
6. اذا بدأ الصب فانه يلزم ان يستمر تماماً بانتظام حتى الانتهاء من صب الجزء المتفق عليه
7. يلزم دمك الخرسانة جيداً باتباع الاسس المنصوص عليه فى البند التالى.
8. فى حالة صب الخرسانة بارتفاع كبير يراعى ان تصب على طبقات تتراوح بين 30 و5 سم مع استعمال الهزاز الميكانيكى حتى يمكن دمك الخرسانة اولاً باول ويراعى الا يمضى اكثر من 40 دقيقة بحيث لا تكون الطبقة السفلى قد بدأت فى التصلد عند بدء صب الطبقة التالية ويجوز تجاوز هذه المدة اذا توافلا وجود تسليح قص رابد لطبقات الصب المتتالية لمقاومة اجهادات القص التى تنشأ عند فواصل

الصب وبشرط ان يكون المهندس المصمم قد اخذ هذا فى اعتبارة حسابياً فى مرحلة التصميم. كما اتباع جميع الاشتراطات الواردة بالبند الخاص بفواصل الصب قبل البدء فى صب خرسانة فوق اخرى تصلدت.

هـ - دمك الخرسانة:

تشمل عملية دمك الغز والهز لتنساب الخلطة الخرسانية حول حديد التسليح لتتلاءم القالب للمنسوب المطلوب، ويجوز الدمك يدوياً اذا لم ينص على استعمال الوسائل الميكانيكية مثل الهزازات الغاطسة (الداخلية) او هزازات القالب (الخارجية) او هزازات الاسطح، وعلى العموم فانه يفضل استخدام الهزازات الميكانيكية ويلزم ان يقوم بعملية الدمك شخص متخصص مدرب بحيث يتوقف عن الدمك بعد الانتهاء من ظهور فقاعات الهواء، ويجب عدم لمس الهزاز الداخلى لحديد التسليح اثناء الدمك. ويراعى الا يتسبب الصب والدمك باى حال من الاحوال فى قلقه الخرسانة السابق صبها او زحزحة اسياخ التسليح او احدث تغيير فى مقاسات القوالب.

و- معالجة الخرسانة ووقايتها:

1. تلزم معالجة الخرسانة فى درجة حرارة لا تقل عن عشرة درجات مئوية على ان تكون رطبة تماماً للفترات الزمنية التالية:
 - 15-7 يوم فى حالة استخدام الاسمنت البورتلاندى العادى
 - 10-5 يوم فى حالة استخدام اسمنت سريع التصلد او فى حالة استخدام اضافات معجلة.
 - وفى حالة عدم اتباع المعالجة الرطبة يسمح باستخدام مركبات معالجة معتمدة ترش - ميكانيكياً - بصورة متصلة لضمان تغطية سطح الخرسانة بصورة كامل لحمايتها من فقد ماء الخلط. كما يمكن استخدام المعالجة بالبخار وغيره.
2. يجب وقاية الخرسانة حديثة الصب من المطر والجفاف السريع وخصوصاً فى حالة الجو الحار او جاف او العاصف وذلك بتغطيتها بأغطية مناسبة من وقت انتهاء صب الخرسانة الى الوقت الذى يصح فيه السطح صلدا بدرجة كافية بحيث يمكن معالجة بطرق المعالجة المختلفة.
3. يجب الا تتعرض الخرسانة المسلحة اثناء معالجتها لماء يحوى املاحاً ضارة
4. يجب الا تتعرض الخرسانة لايه احمال مثل ضغط الماء الجوفى او ردم ترابى لاسيما المشبع بالماء الا بعد ان تصل مقاومة الخرسانة الى مقاومتها المقررة.

ز- الفواصل فى اعمال الخرسانة المسلحة:

1. فواصل الصب Construction Joints

- وهى تلك الفواصل التى تستخدم لتجزئة المبنى الى وحدات اصغر تتناسب مع قدرة الموقع على انتاج وصب الخرسانة وتحدد موقعها بمعرفة المهندس المصمم او المقاول ويراعى فى اختيارها ان تكون فى الاماكن التى يوجد بها اقل اجهادات وخصوصاً اجهادات القص وبما لا يؤثر على قوة تحمل المنشأ. ويمكن عمل جنب الخرسانة التى تصب اولاً باستعمال شبك مدد للحصول على سطح خشن ويسمح فى الوقت نفسه بمرور صلب التسليح خلال الشبك. يراعى عند عمل الفواصل الصب الشروط والاحتياطات التالية:
- ان تكون الفواصل فى الكمرات والبلاطات عند مواقع القيم الدنيا لقوى القص ما امكن او عند نقط انقلاب العزوم المجاورة للركائز
 - يجب ان يكون الفاصل متعامدا مع القوى الداخلى المؤثرة
 - تعمل الفواصل بين الكمرات العميقة او المقلوية والبلاطات المتصلة بها عند مواقع هذا الاتصال مع مراعاة صب مشاطيف البلاطات ان وجدت مع البلاطات.
 - يفضل ان يحدد المهندس المنفذ فواصل الصب مسبقاً على اللوحات التنفيذية مع مراعاة ايضاح حديد التسليح اللازم لنقل قوى القص والشد الرئيسية عند الفواصل وذلك لامكان عرضها على المهندس المصمم اذا لزم الامر
 - عند استئناف صب الفواصل الافقية (بعد اكثر من يوم) ينحت سطح خرسانة جيداً لظهور الركام الكبير ثم ينظف السطح حتى تزال البقايا والمواد السائبة ثم يغسل بالماء حتى تزال البقايا والمواد السائبة ثم يغسل بالماء حتى التشبع وترش طبقة من الاسمنت اللباني او دهانات زيادة التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة.

2. فواصل الانكماش Shrinkage Joints

تعمل الفواصل لتفادي الشروخ الناجمة عن انكماش الخرسانة في المسطحات الكبيرة مثل أرضيات وحوائط خزانات المياه والبدرومات ويتم في هذه الحالة صب الخرسانة على اجزاء متباعدة او تترك مجارى بعرض كاف (شريحة انكماش) بين الاجزاء المذكورة ويفضل ان تزود بمفاتيح على الجوانب الخرسانة ويتم صب الاجزاء الباقية او هذه المجارى بعد جفاف ومعالجة الاجزاء التى صبها او لأ مع مراعاة الشروط والاحتياطات الواردة فى البند السابق لفواصل الصب. وفى حالات المسطحات الواسعة التى تتطلب عمل فواصل انكماش بها لتفادي حدوث تشققات مثل أرضيات المصانع والجرارات وغيرها تقسم تلك المسطحات الى مجموعة من الاجزاء لايتجاوز مع عمل فواصل بين المساحات الفردية والزوجية بعرض 2 سم على الاقل يملا بعد الصب بالبيتيومين او اى مادة مماثلة. ويجوز صب كامل المسطحات والارضيات الكبيرة دفعة واحدة بشرط اتباع نفس الخطوات السابقة وعمل الفواصل مرنة بين الاجزاء تسمح بحرية حركة الخرسانة فى هذه الاجزاء.

ح- التفاوتات المسموح بها فى اعمال الخرسانة طبقاً لكود الخرسانة:

- التفاوتات المسموح بها فى قياس كميات المواد المستعملة فى الخلط طبقاً لكود الخرسانة
- التفاوتات فى الهبوط باختيار مخروط قوام الخرسانة طبقاً لكود الخرسانة
- التفاوتات المسموح بها فى الابعاد طبقاً لكود الخرسانة

ط- الحد الادنى لسمك الغطاء الخرساني:

- يلزم مراعاة الاقل سمك الغطاء الخرساني لصلب التسليح عما هو وارد بكود الخرسانة
- فى حالة الخرسانة المعرضة دوماً للتربة ومصبوبة عليها مباشرة (اساسات مثلاً) يزداد سمك غطاء التسليح ليكون 7سم
- خرسانة المنشآت التى تتعرض للحريق يلزم مراعاة الاقل ابعاد سمك الغطاء الخرساني التى يحتمل تعرضها للحريق عن القيم الواردة بالكود.

ى- صب الخرسانة فى الاجواء الحارة جداً:

- اذا زادت درجة الحرارة على 36 درجة مئوية فى الظل اثناء خلط وصب الخرسانة يجب مراعاة الاحتياطات التالية:
- تظليل تشوينات الركام (الكبير والصغير) كما يمكن فى حالة الركام الكبير تبريد باستخدام رشاشات مياة
- اذا كان الاسمنت سائبا فى صوامع فانه يجب دهانات من الخارج بمادة عاكسة لاشعة الشمس اما اذا كان فى اكياس فترص الاكياس تحت سقفة مهواة
- تبريد الماء قبل استعماله فى خلط الخرسانة
- دهان خلطات من الخارج بمواد عاكسة لاشعة الشمس او تغطية الحلة بطبقة او اكثر من لخيخ مع رشها بالمياة
- رش القوالب بالمياة قبل الصب وفى حالة انتاج عناصر خرسانية سابقة التجهيز تصب فى مساحات مظله.

ك- اعمال الترميمات ومعالجة الخرسانات المساحة:

فى حالة وجود فجوات او ثقوب بسطح الخرسانة بعد ازالة الشدة الخشبية فيجب معاينة هذه العيوب بواسطة إستشارى المشروع للمالك والذى يقرر السماح بعلاج هذه العيوب فى حالة عدم خطورتها او يقرر ضرورة تكسير ماتم صبه واعاده تنفيذ مرة اخرى على حساب المقاول وذلك فى حالة زيادة نسبة هذه العيوب مما يشكل خطورة على المنشأ. وفى حالة السماح بعلاج هذه العيوب فانه يلزم ترميم تلك الاماكن المعيبة. وتتم عملية الترميم بكشط الاماكن التى بها عيوب مسافة 5:3 سم وبحيث تصبح عمودية على اسطح ثم تبلل المساحة التى سترمم وجزء حولها بالماء ثم تملأ تلك المسافة بخلطة من مونه اسمنتية غير قابلة للانكماش يتم تنفيذها طبق لمواصفات المورد والذى يجب ان تكون معتمدة من إستشارى المشروع للمالك. وفى كل الاحوال يجب تلافى وجود اجزاء معششة من الخرسانة وذلك نتيجة لالتصاق المونه الجافة بالفرم بعد فكها وفى حالة وجود اى زوائد على السطح يجب كشطها او تكسيرها بعناية حتى لا تؤثر على المناطق المحيطة بها

تتم اعمال الترميمات للخرسانات كالتالى:

- ازالة الغطاء الخرساني والذى يغطى حديد التسليح ويتم ذلك بالنحت باستخدام الشواكيش والابر وبالطريقة الفنية التى لا تحدث اية عواريات للاجزاء السليمة ويمكن ازالة الغطاء الخرساني بالطريقة الميكانيكية بعد اعتمادها من إستشارى المشروع للمالك والفئة تشمل ازالة الغطاء الخرساني ومراشمة حديد التسليح وتنظيفه تماماً من الصدأ سواء كان ذلك بالترميل او باستخدام الفرش السلك الميكانيكية

كما تشمل الفئة صلب وسند الاجزاء المجاورة والاجزاء الجارى نحتها بكيفية الفنية التى تكفل سلامه هذه الاجزاء ومحمل على فئة عمل المدسات اسفل الاجزاء الجارى نحتها اذا تطلب الامر وبناء على تعليمات إستشارى المشروع للمالك.

- دهان الاسطح الخرسانية المنحوتة والتي ليس بها اجزاء مفككة والنظيفة والخالية من الشوائب بطبقتين من ايبوكسى زنك بطى الشك او مثيلة على ان يكون الدهان بمسدس الرش ويتم الدهان بمعدل 0.4 كجم/سم² من السطح المنحوت ويتم الدهان بالفرشة على ان يتم دهان الوجه الثانى بعد 6 ساعات على الاقل من دهان الوجه الاول.
- عمل غطاء جديد فوق حديد التسليح بنفس سمك الغطاء الخرسانى القديم وذلك من المونه الاسمنتية البوليمرية فيب ريكريت 101 او من المونه الاسمنتية رندروك اتش بى او مثيلها بحيث لا تقل مقاومه المونه بعد 28 يوماً عن 300 كجم/سم² وتكون خالية من الكلوريدات وعديمة الانكماش.

ل- اعمال الخرسانة العادية:

- يجب اعتماد جميع المواد قبل البدء فى التوريد على أن تكون من أجود الأنواع ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
- توضع الخرسانات بكامل العروض والأسماك المبينة بالرسومات أو طبقاً للتعليمات المعطاه للمقاول كتابة أثناء سير العمل على طبقات متوالية سمك الواحدة منها لا يزيد عن 25 سم وتلك كل طبقة على حدة بالمندالة الحديد بكامل المسطح ولا تحسب أى خرسانات وضعت زيادة على المطلوب لأى سبب من الأسباب مع ملاحظة الرش جيداً بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من اليوم التالى لصب الخرسانة.
- على المقاول إذا احتاج الامر نزع المياه قبل وأثناء رمى الخرسانة ولمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من رميها بأى طريقة تحقق جفاف الخرسانة بمهمات وبطريقة يوافق عليها إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ دون علاوة نظير ذلك.
- تقاس جميع أنواع الخرسانات العادية قياساً هندسياً والفئة بالمتر المكعب وتشمل توريد المهمات والآلات والعبوات والمصنعية ونزع المياه إلخ دون أى علاوة فى حالة زيادة أعماق الأساسات عما هو مقدر لها.

م- اعمال الخرسانة المسلحة:

- تعمل الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات والجداول المرافقة لها وللجهة المنفذة الحق فى ادخال ما تراه من تعديلات أثناء سير العمل ولا يجوز للمقاول أن يطالب بمبالغ إضافية بسبب هذه التعديلات إلا إذا نشأ عنها زيادة فى نسبة حديد التسليح أو نسب مكونات الخرسانة أو حصل تغيير جوهري فى شكلها أو فى طريقة تنفيذها ويخصم من المقاول ما قد ينتج من نقص فى نسبة الحديد أو فى نسبة الأسمنت بعد موافقة الجهة الاستشارية على ذلك.
- تشمل فئات الخرسانة المسلحة بصفة عامة جميع المهمات والمصنعية والعبوات والصنديقة الخشبية وأسياخ التسليح ... إلخ.
- تقاس الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً بالمتر المكعب لجميع أعمال الخرسانة المسلحة وفى حالة تشابك الأعمدة مع مباني الحوائط لا تحسب إلا القطاعات المبينة بالرسومات وهى المسافة بين أطراف الرباط البارزة من المباني أما كميات الخرسانة اللازمة لملء فراغ طرف الرباط مع المباني فتقاس مع المباني ويحاسب عليها المقاول طبقاً لفئاته عن المباني وفى حالة انخفاض منسوب آخر مدماك من المباني عن المحدد بالرسومات نشأت عن خطأ فى التنفيذ يملأ الفراغ بين المباني وكمرات الأسقف بنفس خرسانة الأسقف ولكن بدون حديد تسليح ويحاسب عليها المقاول طبقاً لفئاته عن المباني.
- لا تحسب للمقاول أى كميات خرسانة إضافية نشأت من خطأ فى التنفيذ بحيث لا تؤثر على العناصر الأخرى و إلا وجب على المقاول تكسير تلك الزيادات دون التأثير على سلامة المنشأ.
- رتبة الخرسانة: هي مقاومة الضغط المميزة للخرسانة بأنها قيمة إجهاد كسر المكعب الخرسانى للقياس الذى من غير المحتمل أن يقل عنه أكثر من 5 % من عدد نتائج اختبارات تحديد المقاومة أثناء التنفيذ (بالنسبة للمكعب القياسي 15 x 15 x 15 سم) عند عمر 28 يوماً وهى المقاومة التي يجري علي أساسها المهندس الإنشائي حساباته.
- وفى حالة تحديد مقاومة الضغط باستعمال عينات بمقاسات غير الواردة فى المواصفات المصرية القياسية م.ق.م 1988/1658 فإنه يلزم تحديد مقاومة الضغط بضرب نتائج الاختبارات فى معاملات التصحيح الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية

المسلحة. وفي حالة اختبار مقاومة ضغط الخرسانة باسمنت بورتلاندى عادى أو سريع التصلد (بدون أي إضافات) عند عمر غير 28 يوماً فإنه يمكن تحديد المقاومة عند عمر 28 يوماً بضرب نتائج الاختبارات في معاملات التصحيح الموضحة بالجدول رقم (4-2) الوارد بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.

- على منتج الخرسانة بالموقع أو بمصنع الخرسانة الجاهزة أن يجري خلطات تجريبية منفصلة من الخرسانة باستعمال مواد مماثلة أو مواد من مصادر مشابهة للمصادر المزعم استعمالها، ويفضل أن تكون كل خلطة - علي حده - بحجم وظروف الإنتاج كاملة.
- لكل من الخلطات التشغيلية تعد المكعبات وتختبر طبقاً للكود المصري وتعليمات الاستشاري وإستشارى المشروع للمالك.
- وفي حالة عدم وجود نص خاص بمواصفات المشروع تعد مكعبات الخرسانة وتعالج وتختبر طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
- تقبل نسب الخلطة إذا تم استيفاء الشروط التالية :

○ متوسط مقاومة الضغط بعد 28 يوماً لثلاثة خلطات متتابعة لها نفس المكونات (المحسوبة سابقاً) يزيد عن قيمة المقاومة المميزة بالقيمة التالية :

▪ 30 كجم / سم² للخرسانة ذات الرتبة 200 أو أكثر .

▪ 20 كجم / سم² للخرسانة التي تقل رتبته عن 200 .

○ نتيجة مقاومة الكسر لأى اختبار لا تقل عن قيمة المقاومة المميزة .

○ لا يزيد الفرق بين أكبر مقاومة للمكعبات وأصغرها عن 20% من المتوسط .

4-3 القياس والدفع

1. تقاس جميع انواع الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً للأعمال التي نفذت فعلاً، طبقاً للرسومات وتشمل فئات الخرسانة المسلحة بصفة عامة جميع المهمات والمصنعية والعبوات والصنفة الخشبية واسياخ التسليح بأقطار حسب المبين بالرسومات وكذلك السلك اللازم لربط جميع الاسياخ مع مراعاة وضع قطع البغدادلى اللازمة لأعمال الكهرباء.
2. تشمل لفئات الخرسانة العادية توريد المهمات والالات والعبوات ونزح المياه والمصنعية وتقاس جميع اعمال الخرسانة العادية قياساً هندسياً والفئة بالمتر المكعب للاساسات وبالمتر المسطح للدكات الخاصة بالأرضيات او دفرة الاسطح.
3. يقوم المقاول على نفقته بنزح المياه التي تظهر بالاساسات من مياه الرش وخلافة وذلك قبل رمى الخرسانة واثانة ولمدة لا تقل عن 24 ساعة بعد الرمي ويقوم المقاول تحت مسئولية وعلى نفقته، بعمل العبوات التي تلزم لاعمال الخرسانة العادية وتوضع الخرسانات بكامل العروض والاسماك المبينة بالرسومات او التي تستنتج منها ولاحتسب للمقاول اى خراسانات وضعت زيادة عن المطلوب بسبب خطأ فى التخطيط او المناسب او فى المصنعية
4. تعمل الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات وعلى المقاول مراجعة الرسومات الخاصة بالخرسانات المسلحة وهو المسئول وحده عن كل خطأ او نقص يقع فى هذه الرسومات او الجداول وللمالك الحق فى ادخال ماتراه من تعديلات اثناء سير العمل ولايجوز للمقاول ان يطالب بمباغ اضافية بسبب هذه التعديلات وتشمل فئات الخرسانة المسلحة جميع المهمات والمصنعية واسياخ.... الخ
5. الخرسانة المسلحة لزوم هيكل الاساسات تتكون من القاعدة المسلحة حتى منسوب حطه الردم والمقاس هندسى
6. خرسانه المسلحة لزوم هيكل السلم تتكون من الكمرات والأفخاد والشدادات داخل الحوائط والبسطات والبلاطات المائلة حصيرة او بلاطة السلم المدرجة وكذا الليمون وجميع ما هو مكون للهيكل حسب المبي بالرسومات التفصيلية والمقاس هندسى ولايدخل فى بنود هيكل السلم حساب مكعبات الصدفات والكمرات المتصلة بالاسقف التي تحسب مع بنود الاسقف والكمرات.
7. الخرسانة المسلحة لزوم الاعمدة بجميع الادوار فى حالة الهيكل الخرسانى العادى باسقف بلاطات خراسانية مسلحة تحسب من فوق القاعدة المسلحة لغاية ارتفاع المبنى والمقاس يكون مسقط الاعمدة المبينة بالجداول والرسومات والارتفاع يكون عبارة عن المسافة بين اعلى البلاطة السقف وبين اسفل بلاطة السقف الذى يلية فى حساب الادوار والتمن يشمل وضع اسياخ بقطر 4/1 بوصة وبطول 50 سم اثناء البناء فى الحوائط والعراطيب بحيث يكون للحائط او العرطوبة كائنين فى المتر من كل جانب

8. فى حالة استعمال الاسقف من البلكونات المفرغة والكمرات الجاهزة ومجهده اجهاداً ميدائياً بحسب ارتفاع الاعمدة فى هذه الحالة من اعلى السقف الى اسفل بلاطة السقف الذى يلية بدون حساب اى جزء من الاسقف او الكمرات المحسوبة مع بنود الاسقف من الخرسانه السابقه اجهاداً
9. الخرسانة المسلحة لزوم الاسقف محمل عليها جميع الكمرات بها والمقلوبة واسقف الدواليب والمقاس حسب المسقط الافقى للسقف شاملاً صدفه السلم بعد استئزال جميع الفراغات والمنور والسلالم حسب الرسومات الانشائية
10. الاسقف المكونة من البلوكات مفرغة واعصاب طبقة خرسانية علوية تقاس بالمتر المسطح وتشمل جميع الاعمال من الخرسانة علوية واعصلب وكمرات لايزيد سمكها عن سقف السمك الكلى بين الحدود الخارجية او الاسطح الرأسية للكمرات الساقطة او الاسطح الرأسية الفاصلة بين بلاطات الخرسانة المسلحة والتي بسمك اقل من سمك السقف ويقاس ارتفاع الكمرات من سطح الخرسانة العلوى الى السطح السفلى وبالعروض المبينة لكل كمره.

ثانياً: الأعمال المعمارية

- اعمال المباني

يشمل هذا القسم على المواصفات الفنية العامة لاعمال البناء من حيث المواد اللازمة ومون اللصق لاعمال المباني وقواعد التنفيذ للبناء والمعالجة للحمات والتكحيل وكذلك قواعد القياس والدفع ومشمات الفئات للاعمال.

1-1 تعاريف ومطلحات عامة

1. **الادبية** : هى وحدة البناء ترص فى الحائط بحيث يكون الوجه الظاهر منها هو عرض وارتفاع الطوبه او البلوك بينما يكون طول الوحدة متعامداً على وجه الحائط
2. **الشناوى**: هى وحدة البناء التى ترص فى الحائط بحيث يكون الوجه الظاهر منها هو طول وارتفاع الطوبه او البلوك بينما يكون عرض الوحدة متعامداً على وجه الحائط
3. **التكحيل**: هو ملء العراميس والحمات بمونة البناء او تفريغها وملئها بمونه مخصوصة بعد اتمام البناء على ان تسوى وتكون لتمامها متجانسة طبقاً للشكل المحدد بالرسومات ومواصفات النهو لوجه الحائط.
4. **التكسيات**: تكوين التكسيات فى هذا القسم يتم باستخدام وحدات بناء ذات نهو متميز سواء من الطوب او البلوك طبقاً للانواع وبالمقاسات المحددة او من بلاطات السيراميك او البلاستيك او من وحدات ذات وجهة مزجج او مصقول
5. **الروابط**: ويتم طبقاً لنوعية البناء لتأمين الربط بين حوائط المباني ببعضها او باعضاء المنشا المجاورة او لربط وحدات التكسية والحائط الخلفى لها وقد تتم بأسياخ معدنية مشكلة طبقاً للرسومات التنفيذية (على شكل حرف Z او مستطيلة الشكل او خلافة) على ان يتم البناء والتأمين بالروابط المستخدمة طبقاً للعينة المعتمدة للبناء وموافقة إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ.
6. **العرموس**: هو مسافة اللحام بمونة اللصق بين وحدات البناء سواء رأسية او افقية
7. **المدماك**: هو طبقة واحدة من وحدات البناء المرصوة افقياً بارتفاع موحد لتنفيذ البناء للحائط.

2-1 مواصفات المواد المستعملة

يجب توريد وحدات البناء سليمة انشائياً حيث تكون صلبة ونظيفة ذات حواف حادة واضحة متجانسة اللون والمنظر خالية من الشقوق والعيوب والاركان المكسورة والنقر والتجاويف واللطوخ والبقع ومن ايه عيوب فى السطح تحول دون استخدامها او من ايه عيوب فى السطح تحول دون استخدامها او من ايه عيوب فى التصنيع تقلل من مقاومة او اداء البناء وان تورد وحدات البناء بالمقاسات التى تحقق الابعاد للحوائط طبقاً للرسومات

التنفيذية بحيث تكون المقاسات الفعلية للوحات المدروسة لتحقيق المسافات اللازمة للحمامات لمونة اللصق وكذلك تكون بالاوزان المحددة المحققة للحسابات التصميمية الانشائية للمبنى.

أ- البلوكات الاسمنتية او الخرسانية

النوع المستخدمة من وحدات البناء بالبلوك الاسمنتى او / الخرسانى تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م 1292 لسنة 1976 وتشمل:

- بلوك مصمت (SOLID BLOCK) وهو البلوك الذى لا يحتوى على ايه فراغات او ثقوب مشكلة صناعياً فية
- بلوك مفرغ (HOLLOW BLOCK) وهو البلوك الذى يحتوى على فراغات و ثقوب مشكلة صناعياً فية
- بلوك كولستر (GRILL BLOCK) وهو طوب مشكل مفرغ ذات اشكال هندسية متنوعة ويستعمل فى اعمال الحوائط (حواجز) لاغراض معمارية جمالية

وتشمل المواد المكونة كل من

- الاسمنت المستخدم فى صناعة البلوك الاسمنتى والخرسانى هو الاسمنت البورتلاندى العادى ويكون مطابقاً للمواصفات القياسية
- الركام (الكبير والصغير) سواء الطبيعى (الزلط-الرمل) او الناتج من كسر الحجار الطبيعية وذلك بالنوعى والنسب التى تغطى البلوك
- الخصائص المنصوص عليها بالمواصفات لانتاج اسمنتى او خرسانى ذات وزن محدد عادى او خفيف سواء مفرغ او مصمت
- الماء يكون الماء المستعمل ماء نقى صالح للشرب خالى من المواد الضارة
- مساحيق التلوين تكون المساحيق للتلوين مطابقة للمواصفات القياسية ويجب ان تكون خالية من مركبات الرصاص والخرصين او اى مركبات ذات تاثير عكسى على مقاومة المون الاسمنتية ويفضل استخدام الاسمنت الملون او الطبيعية الملونة لتحقيق اللون والغرض من التلوين
- يسمح باستخدام منتجات المواد الكيماوية التى تستخدم كاضافات بغرض التحكم فى خواص المون الاسمنتية او المكون الخرسانى للبلوك لاكسابها خواص مستحدثة مطلوبة ويراعى اخذ موافقة إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ لاعتماد عينة البلوك المستخدم فى انتاج هذه الاضافات ومن المواد المضافة لأكساب البلوك خاصية عزل للمياه (سترات الالومنيوم او الكالسيوم) وتضاف بنسبة 2% من وزن الاسمنت بالخلطة.

ويتم تصنيع الطوب كما يلي:

- تجهيز الخلطة لصناعة البلوك من المواد المختارة بالخلط الميكانيكى حيث تخلط وهى فى حالة الجفاف حتى تشكل خليط متجانس ثم يضاف الماء بنسب محددة الى الخليط ويستمر الخلط حتى تصبح الخلطة المتجانسة ذات قوام مطلوب ويجب ان تكون كمية الاسمنت المستعمل بالنسب المحددة طبقاً للعينة المعتمدة ويراعى الاتقل عن 200 كجم اسمنت للمتر المكعب من الركام او خليط الركام.
- تصب الخلطة داخل قوالب عدنية مصنعة بدقة حسب المقاسات المطلوبة ثم تدمك باستخدام الهزاز الميكانيكى وتكيس تحت الضغط مناسب بعد اخراج الطوب من القوالب يترك ليجف حوالى 24 ساعو ثم يرش بالمياه (للمعالجة والترطيب) ليبقى رطباً لمدة 7 ايام متتالية ومتوفر حالياً ماكينات مصنعة خصيصاً لصناعة البلوك (تسمى ماكينات بياضة) تقوم بالدمك والهز والكبس والاخراج بعدد من البلوكات دفعة واحدة (يتحدد العدد حسب مقياس البلوك ومسطح قاعدة الماكينة) حيث يتم اختيار وتحديد موقع يسمح بحركة الاليات مسوى ومعد بفرشة خرسانية مخدومة السطح وبميول كافية لتأمين عدم ركود مياه الترطيب والمعالجة وتكون بمسطح كاف لاستيعاب الانتاج لمدة ثمانية ايام متتالية .
- يجمع البلوك بعد انتهاء فترة المعالجة لكل انتاج مضى عليه سبعة ايام (انتاج اول دفعة) ويحفظ بمجموعات بمكان التشوين المناسب ولايسمح باستعمال البلوك الاسمنتى او الخرسانى فى اعمال البناء قبل 28 يوماً من تاريخ انتاجه (يمكن استخدامة بعد مدة اقل فى حالة المعالجة بالبخار لأكسابه خصائص تشغيلية معجلة طبقاً للمنصوص عليها بالمواصفات وموافقة إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ).

ويجب ان تتوافر فى الطوب المواصفات التالية:

- المقاسات المعتادة للبلوك الخرسانى(مصمت او مفرغ) الارتفاع 20 سم وبتفاوت ± 1 سم الطول ± 40 سم وبتفاوت ± 1 سم العرض (السك) 10 و 12 و 25.20 وبتفاوت ± 1 سم
- مقاومة الضغط بعد مضى 28 يوم من الانتاج
- البلوك المصمت للحوائط الحاملة يتحمل ضغط كحد ادنى للبلوك 50كجم/سم² (او ضغط متوسط لعدد 12 بلوك 60 كجم/سم²)
- البلوك المصمت للحوائط غير الحاملة يتحمل ضغط كحد ادنى للبلوك 35كجم/سم²
- البلوك المفرغ للحوائط غير الحامل او المستخدم فى بلاطات الاسمنت الخرسانية المفرغة يتحمل البلوك ضغط كحد ادنى 30كجم/سم² (او ضغط متوسط لعدد 12 بلوك 35كجم/سم²)

- امتصاص المياه
- يكون الحد الاقصى لنسبة معدل الامتصاص للبلوك المصمت فى الوزن الجاف 14%
- يكون الحد الاقصى لنسبة امتصاص للبلوك المفرغ الى الوزن الجاف 20%
- الحد الاقصى لتقلص الجفاف 0.03%
- الوزن: الحد الادنى لوزن البلوك المصمت (خرسانى عادى) 2200 كجم/م² ويكون الحد الادنى لوزن البلوك المفرغ (خرسانى عادى) ويتحدد حسب نسبة الفراغ الى حجم البلوك طبقاً لتشكيل القوالب للبلوك المفرغ المعتمد للتشغيل يكون الوزن بحد ادنى 1100 كجم/م³
- تتحدد الخواص الطبيعية لطبقات الخرسانة الخفيفة (الجاز كونكريت او ما يماثلة) طبقاً لنوعية الخلط والمقاس والشكل المهتمد (مصمت او مفرغ) ومن مميزات هذا البلوك (بلوك مصمت) وزنة النوعى من 600 الى 700 كجم/م³ متوسط مقاومة الضغط 50 كجم/سم² عازل جيد للحرارة وبمعامل عزل 0.15 كيلو كالورى للمتر ساعة/درجة مئوية – مقاومة الحريق فلا تظهر بة اى تشققات اذا سخن حتى 300 درجة مئوية – مقاوم لامتصاص المياه لقله النتونات الشعرية بة.

ب- الطوب الطفلى تام الحريق

يكون الطوب الطفلى تام الحريق مطابق للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م 1528 لسنة 1982 ويصنع عادة من خليط من الطفلة (الطبيعة) والماء وتجفيفه وحرقة فى افران خاصة ويتم تشكيل الطوب اما باليثق كشريط مستمر يتم تقطيعه الى الحجم المطلوب بواسطة اسلاك متحركة او بالضغط فى قوالب خاصة ويصنف الطوب سواء المصنع يدوياً او ميكانيكياً حسب الدقة فى التحديد ابعاده وحسب مقاومته للكسر وينتج محلياً بالابعاد الاتية:-

- طول 25 سم عرض 12 سم وارتفاع 6سم ثلاثة ثقوب
 - طول 25 سم عرض 12سم وارتفاع 7 سم مثقب ثلاثة ثقوب
 - طول 22سم عرض 10.5 سم وارتفاع 7 سم مثقب ثلاثة ثقوب
 - طول 25 سم عرض 12سم وارتفاع 6.5 سم مثقب بنسبة فراغات تصل الى 40% (ثقوب دائرية او مستطيلة)
 - طول 25 سم عرض 12سم وارتفاع 10 سم بنسبة فراغات تصل الى 40% (ثقوب مستطيلة)
 - طول 25 سم عرض 12سم وارتفاع 13 سم بنسبة فراغات تصل الى 40% (ثقوب مستطيلة)
 - طول 25 سم عرض 12سم وارتفاع 23.5 سم مجوف بنسبة فراغات تصل الى 60%
- وتكون الكثافة الكلية للوحدة 1.60 جم/سم³ للوحدات المثقبة و 200 جم /سم³ للوحدات المصمتة وتكون مقاومة الانضغاط 100كجم/سم² للمصمت ومن 50-100 كجم/سم² للمثقب ومن 15-25 كجم/سم² للمجوف وتكون نسبة الامتصاص بالوزن للوحدات من 8-16%

ج- مواد اللصق

1. الركام الصغير (الرمل): يكون مستخرج من محاجر طبيعية سليسى التكوين جيد التدرج خالى من الاملاح والشوائب.
2. الاسمنت: يكون اسمنت بورتلاندى العادى مطابق للمواصفات القياسية والاشتراطات.
3. الماء: يكون المياه نظيفة عذبة نقية صالحة للشرب
4. تحدد نسبة الاسمنت بالوزن لكل م³ رمل حسب اسماك الحوائط حيث تكون مالم ينص خلاف ذلك 350كجم اسمنت للحوائط بسمك 15سم فأقل و300كجم اسمنت للحوائط بسمك 20سم فاكثر.
5. يجب ان تتم معايرة مكونات المونه بدقة تامة ويتم الخلط فى خلطات الميكانيكية على ان يراعى وضع المكونات بحالتها الجافة فى الخلطات وتخلط لمدة لا تقل عن 3دقائق ولا تزيد عن خمسة دقائق وباستمرار الخلط بالنسب المحددة يضاف الماء بالنسب المحددة للقوام المطلوب لانتاج خلطة متجانسة (نسبة المياه بالوزن تكون حدود 40% من وزن الاسمنت) ويجب ان تخلط المونة بكميات تسمح باستخدامها اولاً بأول قبل بدء عدم قابليتها للتشغيل (تجاوز زمن الشك الابتدائى)
6. اذا بدأت المونة فى الجفاف بسبب البحر او امتصاص جزء من ماء الخلطة وكذلك ساقط المونة تعاد الى الخلط الميكانيكى على حده اولاً باول لاستعادة قابليتها لمدة الشك والتصلد لها حيث يجب ان لا يستخدم ولايستعمل اى مونة بعد مرور زمن الشك الابتدائى لها.

أ- اشتراطات عامة

1. على المقاول توريد المواد والمعدات والالات والعدد اللازمة وتزويد الموقع بالعمالة اللازمة لاقامة اعمال المباني ووقايتها وصيانتها
2. تتم اعمال المباني بوحدات مصنعة من الطوب او البلوك (طوب طفلى تام الحريق - طوب رملى بانواعه - طوب زجاجى بانواعه - بلوك اسمنتى بانواعه - بلوك خرسانى بانواعه) حسب الابعاد والاشكال وطريقة الرباط والمداميك الموضحة.
3. على المقاول توريد وتركيب العناصر الداخلة فى البناء - مثل الاعتاب الخرسانية او خلافة وكذلك كافة العناصر المطلوب توريدها وتركبها طبقاً لما يرد فى مواصفات الاقسام الاخرى واللازمة لنها اعمال البناء
4. على المقاول تنفيذ جميع الفتحات والشنايش والتجاويف وماشبهها تلزم تنفيذ اعمال البناء وعلية اصلاحها وترميمها حسب احتياجات البنود الاخرى للاعمال بالمبنى متمشياً مع سير العمل
5. تكون اسس تصميم وشروط تنفيذ اعمال المباني طبقاً للمواصفات الفنية العامة الصادرة من مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى وان تكون جميع المواد مطابقة للمواصفات الفنية المصرية
6. يقوم المقاول بتقييم عينات من كل نوع من وحدات البناء (الطوب بانواعه - البلوك بانواعه) والاربطة والتسليح والحشوات فواصل التمدد وسدادات الفواصل وكذلك بيانات كاملة عن كل المواد المستخدمة لاعتمادها قبل بدء التنفيذ كذلك يقوم المقاول بتقديم شهادات كتابية تدل على ان كل نوعية وحة البناء تطابق المواصفات والاشتراطات.
7. التشوين:

- يجب تشوين وتخزين وحدات البناء المصنعة فى اماكن معدة بالموقع للتخزين ويكون التشوين والتخزين لوحدات البناء فوق منصات خاصة مع تامين حمايتها من الاتربة بغطاء مانع لنفاذ المياة حتى لا تتلوث او تلطخ وكذلك العمل على سهولة تناولها مع مراعاة العناية لعدم تعرضها للكسر حيث ان وحدات المكسورة والغير متجانسة للون والمنقورة او التالفة سوف ترض ويجب على المقاول رفعها خارج الموقع واستبدالها بوحدات سليمة.
- تشون المواد للمون سواء للصلق او التكهيل وذلك للمواد الاسمنتية فى اغلفتها وحاويتها الاصلية غير مفتوحة ومدون عليها بياناتها كاملة وتخزن فى مكان جاف ومغطى اما بالركام الصغير (الرمل) الخالى من المواد الغريبة والمطابق للمواصفات القياسية فيشون على ارض مستوية معدة للتشوين خالية من التراب والوحل والمخلفات جافة ويراعى عدم استخدام الطبقة الملاصقة للأرض بارتفاع حوالى 15 سم لتأمين النظافة للركام الصغير المستخدم فى المونه.
- يجب حفظ الاربطة والكانات وحديد التسليح وسلك الشبك فى مكان جاف يحال دون ملامسة للارض لتأمين حفظة من الصدأ او اى ملوثات قد تمنع استخدامة.

8. حماية العمال

- عندما تكون درجة الجو فى الظل 37م او اعلى من ذلك والرطوبة النسبية اقل من 50 % يجب حماية المباني المنفذة حديثاً من تعرضها لاشعة الشمس والرياح المباشرة لمدة 48 ساعة بعد تشيدها مع عمل المعالجة اللازمة لمكون الحماية لتأمين عدم تعرض مكونات المبنى والمونة لدرجة حرارة تزيد عن 38م
- يجب حماية المباني من التلف بسبب الامطار او التعرض لظروف طقس قاسية حيث يجب تغطية الحوائط المعرضة للطقس بغطاء مناسب غير ملطخ وغير منفذ للمياة وذلك لكل انجاز لعمل يومى
- على المقاول عمل التدعيم واعمال الوقاية والحماية للحوائط المستجدة بما يكفل حمايتها والافراد والممتلكات مما قد يحدث بسبب الاعمال الانشائية المتعاقبة وعلى المقاول ان يزيل ويستبدل الم بانى المتصدعة او الوحدات التالفة.

9. العينات والاعتماد:يقوم المقاول ببناء عينات من الحوائط بطول 2 متر وارتفاع لايقل عن 1.2متر على ان يتم باستخدام الوحدات والمواد للمون وتنفذ بطرق الانشاء المحددة بالمواصفات مع توضيح مجال الالوان والملمس للاسطح وطريقة الرباط والروابط المستخدمة ومونة اللحامات والتكهيل والنهو كذلك نوعيات فواصل التمدد والسدادات الفواصل واسلوب الاداء لتحديد ارتفاعات المداميك وسمك العراميس الافقية ومراعاة عدم بدء العمل فى اعمال المباني الا بعد موافقة إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ وبذلك تصبح العينة للحائط مقياساً للمقارنة لكل اعمال المباني التى تستخدم فيها نفس الوحدات والمواد.

1. على المقاول فرز الطوب او البلوك ورصة قبل استعماله وعلية استبعاد جميع الانواع المرفوضة والغير مطابقة للعينة المعتمدة خارج موقع العمل
2. تكون السقايل اللازمة للبناء متينة ومريحة ومن الصف المزدوج والذي لا يترتب على استعماله ترك شنايش بالحوائط
3. يبل الطوب او البلوك قبل استعماله وادخاله المباني وترش المباني للحوائط بصفة عامة باستمرار وتبقى مندها لمدة لا تقل عن سبعة ايام.
4. يكون البناء بصفة عامة على القدة والميزان
5. يجب ان ترتفع حوائط المبنى الواحد بانتظام بحيث لا يزيد ارتفاع اى جزء عن الاخر عن متر ونصف فى اى وقت من الاوقات ويدرج طرف الحائط نهاية عمل على زاوية 45 تقريبا وترش جيداً بالماء قبل استئناف العمل
6. لايسمح ببناء الحائط بكامل ارتفاعه المطلوب ويتم البناء على الحطات لايزيد الارتفاع لكل حطة عن 1.5متر تقريباً
7. يجب ان ينتهى اخر مدماك فى منسوب بطنيات الكمرات او البلاطات للاسقف او اعتاب او جلسات الفتحات بالكامل ارتفاع الطوبة او البلوك وعلية يجب قبل الشروع فى اعمال المباني تحديد ارتفاع المداميك بشكل يضمن اسماك العراميس الافقية وربط اطراف المداميك بالحوائط المرتبطة بها على كامل الارتفاع
8. تبنى العقود فوق عبوات خشبية متينة وتبقى فى مواقعها على الاقل لمدة 4 ايام بعد الانتهاء من بنائها ويجب ان تكون مونة الباء للعقود بنسبة 350 كجم أسمنت/م3 مهما كانت نسبة مونة المباني للحوائط المنشأه فيها هذه البنود وتحسب بنفس فنتها مالم ينص على خلاف ذلك
9. لا تستعمل انصاف الطوب او البلوك والقطع الجزئية منه لترحيل العراميس الرأسية او لملء الفراغات الا بالقدر الذى تقديتضيه الضرورة وتبعاً لتقرير إستشارى المشروع للمالك ولايسمح مطلقاً باستعمال كسر الطوب او البلوك فى البناء.
10. يراعى فى الاجزاء التى يطلب فيها تخليق البروزات حول الفتحات او اعلا الدراوى او خلافة ان تبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350 كجم اسمنت/م3 رمل مهما اختلفت مونه المباني وتحتسب بنفس فنتها مالم ينص على خلاف ذلك.
11. فى الاحوال التى يطلب فيها عمل فواصل بالمباني يقوم المقاول بتخليقها بعرض 2سم شاملة كل مايلزم لها من القطع الخاصة كانهيات والرجعيات والتعاشيق الخاصة
12. فى اعمال البناء بالطوب الظاهر او المكحول يجب على المقاول انتخاب الطوب الصالح لهذا الغرض ويكون البناء على السبخ مع كحلة لحامات وتنظيف الوجاهات اول باول وتعمل الكحلة بارزة او غاطسة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350مجم/م3 رمل.
13. على المقاول تنفيذ اسماك الحوائط كالمبين بالرسومات ولايجوز للمقاول ان يستعمل طوب او بلوك تزيد او تنقص مقاساته عن الموضع بالمواصفات او طبق العينة المعتمدة الا اذا حصل على اذن كتابى موضح به طريقة المحاسبة
14. يجب تفرغ اللحامات لمباني الحوائط التى سيتم بياضها بعمق 2سم او لا باول اما للجزء الغير ظاهرة او مقرر الردم حولها يلزم ملء العراميس افقية او رأسية بالمونة مع كحلها على الوجه المطلوب.
15. يكون البناء بالطوب الرملى الخفيف (سيليون) للحوائط عموماً ماعدا الحوائط المحيطة بالحمامات والمطابخ والخدمات وتحت الطبقات العازلة فيكون البناء بالطوب الطفى تام الحريق وذلك طبقاً للرسومات وتعليمات إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ.
16. فى حالة البناء ملاصفاً للخرسانات يغطى الفاصل من الجهتين بواسطة السلك الشبك (عينة معتمدة) بعرض كافى ويثبت فى كل من المباني والخرسانات بواسطة المسامير والورد وتسليح بمونة الاسمنت والرمل بنفس نسب مونة البناء وتشمل فنة هذه التغطية والتسليح.
17. لايسمح باستعمال البلوكات الخرسانية للمباني قبل مضى 3 اسابيع من وقت صبها.
18. تشمل فئات المباني عامة جميع المهمات والاربطة والاشاير والسلك والشبك والمعدات والالات والسقايل والرش وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً للاصول الفنية
19. المقاول مسئول عن عمل شنايش والثقوب اللازمة للحرف الاخرى الميكانيكية والكهربية وفى الحوائط والقواطع بحيث تكون بمقاسات دقيقة وذلك لمرور المواسير الاجرية والقنوات والعناصر الاخرى المماثلة وتستخدم فى ذلك عدد مقبولة لدى إستشارى المشروع للمالك ولايجب ان يتسبب ذلك فى حدوث تلفيات بالحوائط وبعد اتمام التركيبات يعاد بناء الاجزاء المتبقية من الفتحات والشنايش بمباني مع الاسطح المجاورة.

20. اعمال المباني التى سوف تحوى فرغات تشغلها مواسير رأسية يجب ان تبنى بعد تركيب هذه المواسير والانتهاء من اختبارها
21. عند تدعيم وتثبيت الحلوq الرئيسية والثانوية فى مكانها الصحيح وكذلك اى عناصر اخرى تحتاج لتثبيت فى الحائط لا تفك دعماة هذه العناصر الا بعد ان تتماسك تماماً مع المباني وتملا اللحماة بين المباني والعناصر المثبأة بها المونة حتى تصبح مصمأة.
22. يجب وضع اعاب فوق الفتحات التى يزيد عرضها عن طول وحدة البناء ويجب تصميم الاعاب بحيث تتناسب مع الفتحات المطلوبة يجب تحميل الاعاب التى يزيد طولها عن 90 سم على وحدات بناء مصمأة او وحدات مفرغة بطول لا يقل عن ارتفاع العتب بشرط ملء فراغها بالمونة بعمق مدماك واحد على الاقل مالم تشير الى خلاف ذلك الرسوماة التنفيذية وتوضع الاعاب فوق طبقة مونة بكامل عرض المدماك
23. وحدات البناء التى سثبت فيها الدرابزيناة والتركيباة الصحية ولوحاة الكهرباء والعناصر الاخرى المماثلة التى تحتاج تركيب فى الحوايط يجب ان تكون مصمأة او تملأ فراغها بالمونة. يجب توزيع وحدات البناء للتكسيماة او فى مباني الحوايط الظاهرة بدرجاةة اللونية – غامق وفاتح – بدقة بقدر الامكان حتى لا يحدث تركيز الالوان فى تكوبن بقع لونية او مظهر غير مننظم
24. تبنى النهاياة الظاهرة فى الحوايط والقوايط بوحدات ذات نهاياة مسطحة ويبنى اخر مدماك فى الحائط بوحدات مصمأة اذا طلب ذلك.
25. يجب معالجة الحوايط بان ترش بالماء لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام بعد الانتهاء من بناها
26. يجب ان يتم بناء الحوايط المجوفة بان يتم بناء الجدران المتقابلة بالتناوب بحيث يرتفع الجدارين معا ويجب على المقاول المحافظة على نظافة الفراغ بين الجدران المجوفة من كسر الطوب وساقط المونه وغيرهما كما يحق للمقاول استعمال نوع الاربطة التى يملأ فيها الفراغ بمادة عازلة يجب ان يتم تركيبها اولاً باول بحيث تكون مستمرة بالكامل وخالية من الفراغات كما يجب على المقاول المحافظة عليها من التلف والتمزق.

ج- الفواصل الانشائية

1. الفواصل الانشائية فى مباني الحوايط المتلاقية مع اسطح حوايط خرسانية يجب تنفيذها حسب اصول الصناعة، حتى تقل الشروخ الناشئة عن الاجهاداة الانشائية والحرارية الى الحد الادنى
2. الفواصل الانشائية النموذجية تشكل بقطع رباط الشناوياة فى الحائط بفواصل عرضة عرضة 10مم ويستمر بكامل ارتفاع الحائط ويملاً هذا الفاصل بحشوة فاصل التى تركيب غاطسة بعمق 13مم بعيداً عن وجه الحائط حتى تترك مجالاً لتركيب سداة الفاصل.

د- الضبط والتنظيف

1. اثناء العمل يجب تحديل كل المباني الظاهرة حسب الطلب اولاً باول وتملاً كل الفراغات والثقوب بالمونة حت تصبح اسطح العراميس متماثلة، واللحماة التى بها عيوب ويجب تفريغها ثم يعاد تحديلها بالمونة، ويجرى ذلك بعناية للحصول على مظهر عام متناسق ولن تقبل المباني التى فيها اجزاء مختلفة النهو بسبب الواد او المصنعية
2. بعد الانتهاء من التحويل او تفريغ اللحماة تنظف اسطح المباني الظاهرة بعناية حتى تزول كل البقع وعالق المونة ويجب الابتداء ازالة البقع او عالق المونة لا بعد تصلبها بدرجة كافية حتى لا يحدث المزيد من اللطاخاة، بعد ازالة هذه المواد يتم حك سطح الحائطبقطعة من وحدات البناء ثم تنظف هذه الاسطح جيداً بالفرشاة وتجرى تجربة طريقة التنظيف على عيناة الحوايط الميبينة من نفس المواد للتأكد من عدم بقع او تغيير فى اللون ويمكن تبير طريقة التنظيف بشرط التأكد من عدم حدوث اثار عكسية على اسطح حوايط المنشأ. ويقوم المقاول بتنظيف الموقع والتخلص من المخلفاة والمواد المرفوضة مما اتي به الى الموقع او جمعت نتيجة العمل و عليك فك السقايل

وازالة كافة المعدات والالات والعدد المستخدمة فى اعمال المبانى وكنس الموقع دورياً بحيث بحيث يحافظ على نظافته باستمرار لحين انتهاء الاعمال.

4-1 القياس والدفع:

1. تقاس أعمال المباني هندسياً والفئة بالمتر المسطح لمختلف الحوائط التي يقل سمكها عن 200مم
2. تقاس اعمال المبانى هندسياً والفئة بالمتر المكعب لمختلف الحوائط التي سمكها 200مم او اكثر
3. جميع جوانب الحوائط الملاصقة للأعمدة والتي يتم صبها بالخرسانة تحتسب ضمن اعمال المبانى
4. جميع المحاكيات لتخليق الفتحات والتي يقل سمكها عن 2/1 وحدة البناء او طبقاً لإرشادات إستشارى المشروع للمالك والتي يتم صبها بالخرسانة من الاعمدة سواء بتسليح او بدون تحتسب ضمن اعمال المبانى
5. لا يخصم الفتحات التي يقل ثقل مساحتها عن 0.25م2
6. المحاسبة لأعمال المباني تتم حسب فئات الاسعار المدرجة فى قوائم الكميات (الطاء) لكل من بنود أعمال المباني التي تشمل جميع العمال والمواد والمعدات والرش بالمياة والسقايل والعدد وكل ما يلزم للقيام بالاعمال الكاملة من توريد وبناء بوحدات البناء بوحدات الطوب او بالبلوك وتكحيل وتفرغ الحمامات وتوريد وتركيب الاربطة للحائط المباني والاشاير بالاعدة الخرسانية الملاصقة لها وسلك الشبك اللازم لتغطية للحاملت معها وعمل الاختبارات واصلاح الاضرار الناتجة عن اعمال النشاء المتتابعة.

2- اعمال البياض

1-2 اشتراطات عامة:

1. يجب ان تكون المواد الاساسية من الاسمنت والجبس والمصييص والركام الصغير بأنواعه والركام الكبير بانواعه والجير المطفى والجير المائى والماء للخلطة والمعالجة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية لكل مدة
2. يجب على المقاول تقديم عينات من المواد المكملة المستخدمة فى النوعيات المختلفة لاعمال البياض للاعتماد.
3. يجب ان تورد المواد المصنعة المستخدمة فى طبقات الظهارة لاعمال البياض بعبوتها الاصلية مقيد عليها اسم المنتج والماركة وتاريخ الانتاج ومدة صلاحية وشهادات الاختبار وان تشون طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة
4. على المقاول ان يقوم بتوريد العمالة (الفنية والمساعدة) والمواد والمعدات والالات والعدد والسقايل المناسبة لاستخدام كل مايلزم لتنفيذ وقاية وصيانة اعمال البياض
5. المقاول مسئول عن تنسيق من اعمال الحرف الاخرى ليتم النهو لها متواكبا مع اعمال التنفيذ والنهو لاعمال البياض وعلية اصلاح كافة العيوب التي قد تحدث من تنفيذ هذه الاعمال وارتباطها باعمال البياض
6. جميع الاسطح المطلوب تنفيذ اعمال البياض لها يجب ان تكون نظيفة خالية من التربة والموالق والشحومات والتنوعات والمونة المفككة وای اثار للتلميح والتأكد من اتمام المعالجة بالمياة لاعمال الخرسانة والمباني وبالمدة اللازمة لذلك يجب على المقاول الالتزام باتباع الخطوط التالية للتجهيز

- غسيل الحوائط والاسقف بالمياة ويمكن حكها بالفرش السلك وازالة الاملاح اذا لزم الامر وذلك قبل بدء الاعمال
- التأكد من تفرغ اللحات بالمباني لعمق لايقل عن 10مم او العمل على تأمين ذلك وكذلك القيام بعمل خدوش او فجوات بالق (ظنيرة) لكافة الاوجة الخرسانية وبالاخص لالوجه الخرسة ناعمة السطح
- يجب التأكد من تأمين اتمام اعمال الحرف الاخرى والتي سبق امال البياض (مثل حلوق فتحات – اعمال الدرابزينات- اعمال التركيبات بانوعها اعمال الفواصل الانشائية وخلافة) لتجنب قدر الامكان اى اعمال التركيبات بانوعها اعمال الفواصل الانشائية وخلافة) لتجنب قدر المكان اى اعمال تكسير او ترميم للاسطح التامة البياض

- يجب على المقاول عمل دراسة مبدئية لمناسيب واستواء الاسطح المطلوب اعمال بياض لها وان يكون السمك لطبقة البياض فى حدود الاسماك المحددة لها وان يقوم بتحديد اماكن النحت اذا قل السمك عن 10مم او التسليخ والتريبة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350كجم اسمنت للمتر المكعب رمل وعلى طبقات لايزيد سمك كل طبقة عن 10مم وذلك فى حالة زيادة السمك عن 25مم.
- لايسمح اطلاقاً بجمع ساقط المونة لاي نوعية بياض واعادة استخدامها

7. يتم عمل طرطشة عمومية بمونة الاسمنت والرمل مكونة من 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل 3م رمل وذلك لجميع الاسطح انواع البياض الخارجية والداخلية وبسمك من 3مم الى 5مم وتتم الطرطشة بمونة ذات قوام يسهل وضعها على سطح خشبى (طالوش) باستعمال مونة من روبة وتنفيذ الطرطشة بالقذف وبقوة المونة باستخدام المسطرين لكى تعلق بالحائط لاتمام تغطية السطح جميعة بدون ترك اى اما(الحرامية) وتترك الطرطشة بحالتها خشنة الملمس حتى الشك ثم تعالج بالرش لمدة لاتقل عن ثلاثة ايام.

8. يتم تركيب زوايا معدنية من الصاج المجلفن بجميع الاركان الظاهرة ،وشبك ممدد عند جميع الالتقاءات بين المباني والخرسانة واي مرمرات يتم عملها من قبل الاعمال الخدمية (الكهربية والصحية).

9. يتم عمل البؤج من الجبس بغرض عمل نقاط كوزنات لتحديد السطح النهائى لاعمال البياض المختلفة وللحصول على اسطح بياض منتظمة مستوية وتعمل بؤج من عجينة الجبس والماء بشكل منشور بطول 100مم الى 200مم ويعرض حوالى 30مم وبارتفاع عن الحائط لتحقيق السمك لطبقة البياض التى يجب ان لاتقل عن 15مم ولاتزيد عن 25مم ويؤكد التسطح البقع بشد خيط الوزنات راسياً وافقياً ويكون البعد الطولى للبقج فى اتجاه الاتوار ويكون على مسافات 1.5م مقاسة للمحاور الطولية للبؤج لاماكن التحكم فى اتزان القدة وتكون البؤج بصفة مؤقتة لحين اتمام عمل الوتار والسواعى والامامى ثم تكسر وتزال يستكمل مكانها بمونه الاتوار

10. يتم عمل الاتوار من نفس مونه البطانة او بمونه البياض والغرض منا تامين وتسهيل الحصول على اسطح بياض منتظمة ومستوية وتعمل الاتوار للوصل بين نقط الوزنات (البؤج) ويعرض حوالى 150مم متساحة مع اسطح البقج باستخدام القدة وتنفيذ الاتوار اما راسية او افقية وتحدد ذلك حسب قوة العمالة (عدد القائمين بالعمل) والبعد الطولية بين الاتوار والانتاج اليومى للتحكم فى اماكن اللحام لاعمال البياض (لمراحل التنفيذ المتتالية) ونوعياتة وتشمل اعمال الاتوار اعمال السواعى (اعمال الزوايا الراسية لاركان الوجيهات لكامل ارتفاع الواجهة) الامامى (تحديد حواف اركان الفتحات او اركان الاعمدة او الاكتاف او الكمرات البارزة جوانب الفواصل الانشائية اماكن فواصل التمدد والانكماش)

11. يتم توريد وتركيب قطع الخاصة لحماية الاركان وتغطية لحامات الفواصل بين النوعيات المختلفة لمكون السطح الانشائى (بين الخرسانات والمباني اوخلاف ذلك) ويتم ذلك طبقاً لنوعيات المختلفة لكل غرض والمعتمدة من إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ طبقاً لكتالوجات الشركة المصنعة مطابقة للتوصيف بجداول التشطيبات المدد بقوائم الكميات (المقايسة)

12. على المقاول مراجعة نسب مكونات اعمال البياض والتأكد من صلاحية نوعيتها والظروف المناخية لموقع المشروع (قريب او بعيد ن الشواطى وتأثير ذلك على نسب الرطوبة) وكذلك نسب الرطوبة للأجواء الداخلية وتأثيرها من الاستخدامات المختلفة حيث يحظر استخدام الجبس فى الاماكن ذات نسبة رطوبة عالية (غير عادية) وكذلك يجب التحكم فى نسب الاسمنت بانواعه فى مكونات البياض الاسمنتى فى المناطق شديدة الحرارة او المعروضة لاشعة الشمس المباشرة لتلافى التتميلات الشعرية او التأثير على قوة التماسك لطبقات البياض المختلفة

13. على المقاول مراعاة اعمال المعالجة بالمياة لكافة طبقات اعمال البياض بالمونة الاسمنتية لمدة لاتقل عن 7 ايام لكل طبقة.

2-2 مواصفات تنفيذ الاعمال:

أ- اعمال البياض الطرطشة الاسمنتية الخارجية:

مالم ينص على خلاف ذلك بمواصفات بنود الاعمال يتكون بياض الطرطشة الاسمنتية للحوائط او بطنيات الاسقف للانتهاء بجودة عالية من ثلاث طبقات يتم كالاتى:

1. طبقة بطانة بسمك 15مم وتعمل من مونة الاسمنت والرمل والجير بمونة مكونة من 150 كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل م3 من خليط الرمل والجير المطفى بنسب بالحجم 3جزء رمل وواحد جير مع تسوية السطح وتمشيطة ويترك لمدة 24 ساعة كفترة زمنية لبدء عمل الطبقات التالية (ويمكن عمل تقسيمات بعراميس او تحديد اماكن بدون ظهارة الطرطشة (ميات) حسب المحدد بالرسومات التنفيذية التفصيلية للسطح النهائى
2. طبقة ضهارة وتعمل من مونة الطرطشة الاسمنتية للوجه النهائى مطابقة للعينة المعتمدة محددة الشكل والملمس واللون وتتكون من 300كجم اسمنت بورتلاندى (عادى او ابيض او ملون او باضافة لون) لكل م3 من الركام الصغير (رمل او بودرة الحجر) وتعمل هذه الطبقة بسمك حوالى 5مم للاجزاء المحدد عمل طرطشة لها او ميات تخدم بلون مختلف او مماثل للون طرطشة
3. طبقة طرطشة بالماكينه للاجزاء المحددة طرطشة لها ولتكوين السطح بالمظهر النهائى المطلوب يمكن التحكم فى مقاس رش ماكينة الطرطشة وكذلك قوام مونه الطرطشة لاجراء المظهر النهائى بالانواع الاتية:
 - وجه نهائى محبب او ممسوح او مكبوس بعمل الطرطشة بالماكينه رقم واحدة مع علاج السطح باستخدام المحاور الخشبية
 - وجه نهائى بطش او بطش موحد (باستخدام فرم) او بمساطر (باستخدام سدايب خشبية كفرم) تعمل طبقة الطرطشة على مرحلتين مرحلة اولى طرطشة محببة ومرحلة ثانية لتشكيل الفرغ مع خدمة السطح النهائى للمرحلة الثانية بالمس والكبس بالمحارة على ان يتم العمل لظهار الطرطشة بوجه نهائى طبقاً لعينة المعتمدة
4. مع ملاحظة انه فى حالة اعمال البياض عالية ولكن للاماكن القريبة من الشواطئ (عالية نسبة الرطوبة) تتكون طبقة البطانة من مونة اسمنتية مكونة من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى كحد اقصى لكل متر مكعب رمل (يمكن التحكم فى نسبة الاسمنت باضافة مواد كيميائية تحل محل الجير وتضاف الى الخلطة مونة البطانة طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وطبقاً للتجارب) على ان يتم الاعمال للبطانة والظهارة والطرطشة للوجه النهائى بنفس الخطوات السابقة.

ب - اعمال البياض ذات سطح مستوى يستخدم كاساس لاعمال الدهانات:

1. بياض تخشين رقة واحدة للحوائط الخارجية: ويتم التنفيذ شرح طبقة البطانة لبياض الطرطشة الاسمنتية الخارجية (بندا) حيث تعتبر طبقة البطانة كما لو كانت طبقة نهائية وتكون بسمك حوالى 20مم مع تسوية السطح وخدمته بالمحارة
2. بياض تخشين رقة واحدة للحوائط والاسقف الداخلية: ويتم التنفيذ شرح للبند السابق ولكن بنسبة اسمنت 200كجم بدلاً من 150كجم اسمنت لاعمال الفراغات الخارجية
3. بياض تخشين رقتين للاسقف والحوائط الداخلية: ويتكون من طبقة بطانة بسمك حوالى 15 مم وتعمل من مونة الاسمنت والرمل والجير المطفى بنسبة بالحجم 3جزء رمل وواحد جير مع تسوية السطح وتمشيطة ويترك لمدة 24 ساعة كفترة زمنية لبدء عمل الطبقة التالية.وتعمل طبقة الظهارة بسمك حوالى 10مم وتعمل من نفس مونة البطانة مع تسوية السطح وخدمته المحارة الخشبية وتنعيمه طبقاً للمواصفات البند واستدارة جميع الزوايا للتقابلات (الزجاجة) مالم ينص على خلاف ذلك وعادة تكون بنصف دائرة قطرها 40مم
4. بياض اسمنتى طبقة (رقة) واحدة للحوائط والاسقف الداخلية: ويتم التنفيذ طبقات للمذكور بأعمال بياض التخشين رقة واحدة بعالية ولكن بمونة مكونة 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل م3 رمل
5. بياض اسمنتى طبقتين لحوائط الواجهات الخارجية : يتم التنفيذ طبقاً لنفس الخطوات لاعمال التخشين رقتين بند 4-1-3 ولكى تكون المونة للطبقتين من 300كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل م3 رمل.
6. بياض اسمنتى طبقتين للحوائط الداخلية: يتم التنفيذ طبقاً للخطوط لاعمال البياض الاسمنتى طبقتين للحوائط الخارجية
7. بياض جبس للاسقف بمونة الجبس المعجونة بزبد الحجر رقة واحدة: على المقاول تامين ان يكون السمك المتوسطة لطبقة البياض للاسقف حوالى 10مم وفى حالة وجود مناطق بالاسقف يقل البياض بها عن 6مم ان يتم النحت لهذه المنطقة كما يقوم باعمال تسليخ وتربية بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 350كجم اسمنت لكل م3 رمل التى سمك البياض بمونة الجبس رقة واحدة عن 15 سم ويتم عمل طبقة البياض بمونة الجبس المعجون بزبد الجير السلطانى نمره 1 مع اضافة نسبة من الرمل الجبسى الابيض بنسبة جزء رمل الى ستة اجزاء جبس مع عمل الخدمة اللازمة لسطح بياض التخشين بلباني الجبس والمس بالمحارة بعد التخشين مباشرة (كما يشمل العمل تخليق الزجاجة للتقابلات).

8. **بياض جبس للاسقف رقتين:** وتعمل طبقة اولى بطانة بنفس الخطوط والمونة مثل المذكور بعالية لاعمال الجبس طبقة واحدة لكن يراعى تمشيط الوجه البطانة. وتعمل طبقة ثانية ظهارة بسمك حوالى 5م من نفس المونة ويمكن استعمال المصيص بدل الجبس (ويسمى فى هذه الحالة بياض مصيص للاسقف رقتين) ويتم عمل الخدمة اللازمة لسطح طبقة الظهارة بالتخشين بلباني الجبس او المصيص والمس بالمحارة بعد التخشين مباشرة (كما يشمل العمل تخليق الزجاجاة للتقلبات) .

9. **اعمال بياض حوائط داخلية بوجه نهائى مصيص:** ويتم التنفيذ طبقاً للخطوط المتبعة فى اعمال البياض التخشين للحوائط رقتين ولكن تكون الطبقة الثانية(الظهارة) بسمك 5 مم من مونة المصيص المعجون بزبد الجير السلطاني طبقاً للمتبع فى اعمال الظهارة بطبقة المصيص للاسقف.

ج- اعمال بياض على شبك معدنى ممدد:

يشكل الهيكل المعدنى من اسياخ حديد مبروم قطر 10مم كالاتى:

1. لاعمال الاسقف تكون الاسياخ بذات القطر فى الاتجاهين الافقين متقاطعين على هيئة شبكة سعة عيونها 0.40×0.40 متر ويثبت فى اسياخ حديد قطر 8مم من السقف الخرسانى لايزيد بين البعد الاسياخ المدلاه فى الاتجاهين عن 0.40 متر وتلف الاسياخ التعليق وتزرجن على اسياخ شبكة الهيكل للسقف بحيث توافق المناسيب للمستويات المحددة بالرسومات
2. لاعمال الحليات البارزة عن الحوائط تشكل اسياخ الهيكل بعمق صندوق من اسياخ طويلة وعرضية من الحديد المبروم قطر 10مم (او بالقطر المحدد بالرسومات) وتثبت فى مكانها باستخدام كانات حديدية مناسبة (طبقاً للمحدد بالرسومات)
3. ثم يغطى الهيكل السابق بشبك حديد ممدد سعة عيونه 13مم (يزن المتر المربع من الشبك حوالى 1.25 كجم/م²) ويثبت الشبك الحديد بالهيكل المعدنى بالرباط بالسلك المجلفن قطر 0.7 مم جيداً وتكون الاربطة على مسافات لاتزيد عن 0.2 متر وتعمل طبقة بياض تسليخ من مونة مكرنة 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل لتغطية سطح الشبك تماماً ويجب ان لايقبل سمك هذه الطبقة عن 10مم ويتم عمل طرطشة عمومية بقج واوتار وخلافة كالمتبع فى خطوط التجهيز لاعمال البياض ثم يتم عمل النوعيات البياض السابق ذكرها بطبقتها المختلفة

3-2 القياس والحصر والدفع:

تقاس اعمال البياض للحوائط والاسقف بانواعه المختلفة قياسياً هندسياً بالمتر المسطح شاملة اعمال العراميس والميات الا اذا ماذكر بمواصفات البند النص على قياس العراميس بالميات على حدة بالمتر الطولي راعى فى القياس الاعمال البياض الاتى:-

- عدم خصم مسطح العراميس والميات من سطح البياض
- عدم خصم مسطح الفتحة التى مساحتها اربعة امتار فأقل واذا زاد مسطح الفتحة عن 4 م مسطح يخصم نصف كامل المسطح لها فقط (فراغات البكونات لاتعتبر ضمن الفتحات)
- عدم احتساب مسطح جلسات وبنطيات وبلسقالات الفتحات (للابواب والشبابيك او فتحات انارة او تهوية)
- عدم احتساب مسطح للأسطح العلوية والجانبية والبنطيات للبروزات التى لاتزيد بروزها عن 0.50م(لاتعتبر الابراج والبكونات ودرابوها وسقوط كمرات من ضمن هذه البروزات) واذا زاد البروز عن 0.50م فتحتسب المسطحات هندسياً ولكن بدون انفراد الكرانيش.
- يتم القياس هندسياً بالمتر المسطح للاوجه الظاهرة لكل مايعمل ويقاس لكل نوعية بياض على حده.

ويتم الدفع طبقاً للاسعار المدرجة بقوائم الكميات (المقاييس) شاملة التوريد والتنفيذ وكل مايلزم من عمالة ومعدات وعدة سقايل واعمال المعالجة والبؤج والوتار لاعمال الوقاية والصيانة والفواصل بانوعها وبالنسبة للبياض المنفذ على شبك ممدد يشمل السعر كافة اعمال الهيكل المعدنى والشبك المعدنى ولوازم التثبيت والرباط.



3- اعمال الارضيات

1-3 تعريفات واشتراطات عامة:

1. يعرف البلاط بانه وحدات لتغطية الارضيات وتكسية الوزرات وتكون البلاطة باسمك تتحدد حسب ابعادها ونوعيتها ونسب ونوعية مكوناتها وطبقاً للاستخدام للمساحات المغطاة بالبلاط (ويكون السمك لها عادة حوالى 10% من طول الضلع الاكبر الا اذا ذكر خلاف ذلك طبقاً للغرض الوظيفي المطلوب)
 2. تنحصر نوعيات البلاط لتغطية الارضيات او لتكسية الوزرات فى الاتى:-
 - البلاط الاسمنتى بانواع والبلاط الاسمنتى الركامى بانواعه
 - البلاط الحرارى بانواعه
 - بلاطات من المواد المرنة مطاطية (الفنيل او الكاوتشوك او اى منتجات لشركات متخصصة)
 - بلاطات من مواد لعاجانن من مشتقات بترولية + الاسبستس او الياف صناعية (القنالتكس - الاسمالون.....الخ)
 - بلاطات الرخام يتم طبقاً للمواصفات العامة لعمال الرخام او بلاطات رخام صناعى
 - بلاطات خرسانية سابقة الصنع (طبقة واحدة) من خلطة خرسانة اسمنتية باستخدام ركام من البازلت او الجرانيت او ايه مواد صلبة تخضع للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م 1291 لسنة 1976
 - بلاطات مقطوعة ومجهزة من صخور او احجار طبيعية ومقاسات واسماك مختلفة مثل الاحجار الجيرية (ويسمى بلاط معصرانى) او صخور البازلت (ويسمى ارضيات من طوب البازلت)
 3. تورد جميع انواع البلاط من النوع الذى تتفق خواص المكونات الاساسية الداخلية فية بالشروط للوصف والنوعية كالمحدد بالرسومات التفصيلية وجداول التشطيبات ويتم العمل طبقاً للمواصفات المصرية العامة المعدة بمعرفة مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى (قرار وزارى رقم 206 لسنة 1994) وعلى المقاول تقديم عينات مختلفة لانتخاب المطلوب منها قبل التوريد بمدة كافية تسمح باجراء التجارب للاختبارات الواجبة المقررة فى تلك المواصفات القياسية المصرية الاتى ذكر بعضها على سبيل الاسترشاد:-
 - البلاط الاسمنتى (العادى او الركامى) م.ق.م 269 لسنة 1974
 - البلاط الحرارى (السيراميك) م.ق.م 270 لسنة 1973 ن 293 لسنة 1979
 - البلاط من المواد المرنة المطاطية م.ق.م 206 لسنة 1973
 - البلاط من الرخام بانواعه طبقاً للمواصفات العامة لعمال الرخام
 - البلاط من وحدات خرسانية اسمنتية سابقة الصنع يتم طبقاً للمواصفات العامة للخرسانة الاسمنتية
 4. يجب ان تتم صناعة البلاط الاسمنتى او الاسمنتى المقوى او الاسمنتى الركامى او بشطف رخام وذلك طبقاً للعينات المعتمدة وبالكميات الواجبة من كل نوعية لازمة لنهوا الاعمال مع الاخذ فى الاعتبار الكمية اللازمة من كل نوعية لتغطية الهالك ويكون عادة فى حدود 10% بالزيادة عن الكمية الواجبة لكل نوعية على ان يتم ذلك قبل التركيب بمدة لاتقل عن ستون يوماً للتأكد من تمام الجفاف لوحداث البلاط.
 5. يصنع البلاط داخل فرم (قوالب) من الحديد الصلب بالابعاد المحددة للوحدات باسمك جدران تتناسب لتحمل الضغط الواجب للتصنيع (لايقل عن 75 كجم/م²) وان تكون الفرمة صحيحة الزوايا وذات جوانب وارضية خالية من اى عيوب
 6. يصنع البلاط تحت ضغط مائى ليتناسب مع السمك المطلوب لوحدة البلاط ويجب معايرة اجهزة الضغط والتأكد من اماكن الحصول على الضغط المطلوب وثباته طوال مدة التشغيل ومزودة باجهزة لبيان الضغط الواقع على سطح البلاطة داخل القوالب
- ### 2-3 مواصفات المواد المستعملة فى صناعة وتركيب البلاط:

يجب ان تكون جميع المواد الداخلة فى صنع الوحدات للبلاط الاسمنتى بانواعه مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية للمواد كالاتى

أ- الاسمنت: للاسمنت المستعمل فى صناعة البلاط سواء العادى 0 (م.ق.م 373) او الاسمنت الابيض (م.ق.م 1.31) وكذلك الاسمنت الملون يجب ان يكون من انواع حديثة الصنع

ب- الركام الصغير (الرمل) المستعمل في صناعة البلاط (طبقة الظهر) يجب ان يكون من محاجر معتمدة صحراوية نظيف خالى من المواد الغريبة الركام الصغير (كسر او مجروش او ناعم الرخام – بازلت – جرانيت – احجار صلدة والمستعمل في صناعة البلاط (طبقة الوجه) يجب ان تكون من الانواع الصلدة الناتجة من فرز درجة الاولى باللون والمقاس المتفق عليه.

ج- اضافات الوان: مواد التلوين الداخلة في تكوين الوجه للبلاطة لغرض معمارى او جمالى يجب ان تكون اصلح المساحيق والمواد الملونة او المستحلبات ويجب ان تكون من النوع المقاوم للجبر وان لا تبهت وان تكون مطابقة للمواصفات البريطانية (يفضل التلوين باستخدام الاسمنت الملون كاساس لتكوين اللون لجه البلاطه)

د- اضافات تقوية: وهى المواد الداخلة في تكوين طبقة الوجه لاكسابه مقاومة للاحتكاك والبرى مثل

- برادة الحديد وتكون معالجة لمقاومة الصدأ وتضاف الى خلطة الوجه بنسبة حسب نتائج الاختبارات (بحد ادنى 80 كجم لكل متر مكعب من المواد الخلط للوجه)
- مواد كيميائية لاكساب الوجه خاصية زيادة الصلابة لمقاومة الصدمات والمنع جزئياً او كلياً للتشرب على ان تضاف طبقاتاً لكتالوجات وارشادات الشركات المتخصصة المنتجة
- مواد كيميائية لاكساب مونة تكوين البلاطة (ظهر ووجه) خاصية المقاومة الامتصاص للماء ومقاومة التفاعل مع المواد الكيميائية والاحماض اثناء استخدام لحماية طبقة الوجه من تأثيرها الضار.

3-3 مواصفات البلاط:

يصنع البلاط الاسمنتى بانواعه (عادى – مقوى – ركامى – ركامى مطعم بشطف رخام) من طبقتين مجمعتين بالكبس بالضغط المائى داخل قوالب التصنيع المعدة لذلك لانتاج البلاط كل بلاطة بمقطع متجانس خالى من اى فجوات او انفصال جزئى او كلى بين الطبقتين (طبقة الظهر وطبقة الوجه) وتحدد الاسماك الكلية للبلاط وكذلك السمك لكل طبقة حسب نوعية البلاط والاستخدام والابعاد لوحدة التلبيط (البلاطة) كما يحدد ذلك بنتائج الاختبارات بالطرق القياسية لتحقيق الاشتراطات العامة والخواص الطبيعية والجودة حيث يجب توفر مايلى:

أ- السمك الكلى للبلاطة:

يتحدد السمك الكلى للبلاط الاسمنتى بانواعه بالتناسب مع الابعاد لكل بلاطه المحدد بينود الاعمال ويكون السمك الكلى بحد ادنى بمقدار 10% من طول الضلع للبلاطة ذات الشكل المربع او من طول الضلع الاكبر للبلاطة ذات الشكل المستطيل او من الطول الاكبر لقطر البلاطة ذات الشكل الهندسى

ب-طبقة الظهر:

وتتكون عادة من مونة اسمنتية لخلطة الاسمنت والركام الصغير (الرمل) مكونة بنسب بالحجم جزء واحد اسمنت بورتلاندى عادى مع خمسة اجزاء ركام (رمل) (اى نسبة 300كجم اسمنت لكل 3م رمل) وان يكون السمك لطبقة الظهر 10مم كحد ادنى – وفى حالة الذكر بالمواصفات لبنود الاعمال ان يكون البلاط مقاوم للامتصاص للماء تضاف المادة الكيماوية المحددة بالاختبار بالنسب المناسبة حسب ارشادات الشركة المنتجة للمادة.

ج- طبقة الوجه:

هى الطبقة المحددة لنوعية البلاط وتكون بسمك كحد ادنى لا يقل عن ربع السمك الكلى للبلاط وبحد ادنى 5مم ويجب ان تكون طبقة الوجه خالية من العيوب (التتميل – التصديف – التشقق – الكسور – التفتير – التزهير) وطبقاً لنوعية تكون مقاومة للتآكل والبرى والصدمات وذات خاصية عدم التشرب والامتصاص للماء وتتكون طبقة الوجه من مونه اسمنتية والركام الصغير يسمى بلاط اسمنت بنوعية حسب نوع الاسمنت واللون وخليط من الركام ويسمى بلاط اسمنتى ركامى (موزايكو) بنوعية حسب نوع الاسمنت واللون ودرجات حبيبات الركام الكبير المجروش ونوعيته ويمكن اضافة شطف لقطع رخام بنوعية حسب نوع الاسمنت واللون ودرجات ونوعية حبيبات مجروش الركام الكبير وشطف الرخام ونوعيته ويسمى بلاط موزايكو لوكس

د- انواع البلاط الاسمنتي بانواعه ومكونات مون الخلط للوجه:

وتختلف مكونات مون الخلط حسب نوعيات البلاط كالاتي :-

- بلاط اسمنتي عادى (سجابى) يستخدم فى اعمال تبليطات السطح او كتبليطات عامة وتتكون مونه الوجه من مونه اسمنتيه لخلطه من مونه الاسمنت والركام الصغير (الرمل) مكون بنسب بالحجم جزء واحد اسمنت بورتلاندى عادى وجزء واحد ركام صغير (رمل) (اى بنسبة 1440 كجم اسمنت لكل 3م رمل (اى 29 شكاره اسمنت لكل 3م رمل) وينتج بوجه املس او مشكل (مضلع او مصعب او لاي شكل لسطح الوجه)
- بلاط اسمنتي عادى (سجابى) مقوى بنفس مكونات مونه الوجه السابقة (أ) ولكن باضافة براد الحديد المعالج طبقاً للكمية المحددة بمواصفات بنود الاعمال ويسمى بلاط سجابى ستيل بلاط سجابى ستيل كريت ويستخدم فى اعمال التبليطات العامة (للخدمة الشاقه تشطيب اقتصادى) وينتج بوجه املس او مشكل
- بلاط اسمنتي مولىة ويستخدم فى اعمال التبليطات كتبليطات عامة (تشطيب متوسط) وتتكون مونه الوجه من مونه اسمنتيه لحظه من مونه الاسمنت والركام الصغير (ناعم مجروش الحجر او بودرة الحجر) مكون بنسب بالحجم جزء واحد اسمنت بورتلاندى ابيض وجزء واحد بودرة وينتج بوجه املس او مشكل.
- بلاط اسمنتي مولىة مقوى بنفس مكونات مونه الوجه السابق (ج) ولكن باضافة برادة حديد المعالج طبقاً للكمية المحددة بمواصفات بنود الاعمال ويسمى بلاط مولىة ستيل كريت (ويمكن استعمال اسمنت ملون او خليط من الاسمنت الابيض والملون او باضافة مواد ملونة) وينتج بوجه املس او مشكل .
- بلاط اسمنت تقليد السيراميك (السيراموكريت) وتتكون مونه الوجه من مونه اسمنتيه والركام الصغير (ناتج مجروش الرخام) مكونة بنسب بالحجم جزء واحد خليط اسمنتي متجانس او معرق مع مجروش ناعم الرخام على ان تضاف الى خلطة مونه الوجه مواد اضافية لاكساب البلاط لمونه وجه زائده الصلابة والمقاومة للامتصاص والتشرب للماء وخاصية عدم التفاعل مع الاحماض.
- بلاط اسمنتي ركامى (موزايكو) وتتكون مونه الوجه من مونه اسمنتيه مكونه من (اسمنت بورتلاندى عادى او ابيض او ملون او خليط منهم) والركام الصغير (ناعم(بودرة)الحجر او الرخام او الحجر والرخام) والركام الكبير (حبيبات الاحجار الصلدة او الرخام بدرجات مختلفة) ويتم الخلط بنسبة بالحجم واحد اسمنتي مضافاً الى جزئين من خليط الركام الصغير والركام الكبير مخلوطين بنسبة جزئين ركام كبير الى جزء ركام صغير وعموماً يجب ان تكون نسب الخلط سواء للاسمنت (المقدار الجزء) وكذلك نسبة الخلط الركام ومقاس حبيباته وانواعه مطابقاً للنسب للخلط للوجه للعينة المعتمدة
- بلاط اسمنتي ركامى (موزايكو) ومطعم بشطف الرخام ويسمى بلاط اسمنتي ركامى لوكس ويكون السمك لطبقة الوجه لايقل عن 14مم وسمك الشطف للرخام المستخدم لايقل عن 8مم وبمونه وجه مكونه من خلطه اسمنتيه مثل السابقة ومع اضافة قطعة كسر الرخام مختلفة الشكل والمسطح والنوعية لكل بلاطه وبحيث لايقل مسطح قطع الرخام (الشطف) لكل بلاطه عن ثلث مسطح البلاطه ويكون مطابقاً للعينة المعتمدة.

4-3 مواصفات تنفيذ اعمال الارضيات:

أ- اشتراطات عامة:

1. يلزم تقديم عينات من البلاط او البردورات المقرر استخدامها قبل بدء التنفيذ بشهرين لاعتمادها من ناحية الشكل والالوان والابعاد وغيرها. كذا لعمل الاختبارات والتحليلات اللازمة للبلاط او البردورات من ناحية مقاومة البلاط للبرى او غيرهه، واذا حدث وثبت عدم صلاحية البلاط للاستعمال فالجهد المشرفة ان ترفضه لو كان قد تم تركيبه فى مواضعه
2. يلزم غمر ترابيع البلاط فى الماء قبل استعمالها حتى تشرب الماء تماماً ثم تلتصق بمونه الاسمنت البورتلاندى العادى والركام الصغير (الرمل) بنسبة 3350كجم/3م، وتشمل الفئة توريد وفرش طبقة ركام صغير (رمل) للتسوية وضبط المناسيب بارتفاع متوسط 5 سم، فيما عدا لصق السيراميك حيث تشمل الفئة عمل لياسة اسمنتيه يلصق فوقها السيراميك، ثم يتم عمل السقية لجميع انواع البلاط بلبانى الاسمنت الابيض او الملون كما تشمل فئات البلاط جلاء اوجة البلاط الموزايكو او كسر الرخام او اى نوع من البلاط يسمح بجلاءه

3. بمجرد الانتهاء من لصق البلاط وملء اللحامات والسقية يقوم المقاول بتنظيف الارضيات وازالة الاسمنت والمونة والاسواخ العالقة بالبلاط بفرش طبقة من الرمل النظيف عليها ان تظل الفرش المذكورة منداة بالمياة لمدة عشرة ايام وتبقى بعد ذلك لوقاية البلاط من التلف حتى صدور الامر بازالتها وتنظيف البلاط
4. تشمل فئات المقاول من اعمال البلاط جميع مايلزم من قطع وتوضيب وزيادة المصنعية التى يقتضيها تركيب البلاط حول او جوار اية ارضيات اخرى حسب الطلب والتعليمات على ان تعمل القطعيات فى البلاط مستقيمة ومنتظمة ومصقولة غير غشيمة ويشمل ايضا فرشات الركام الصغير (الرمل) النظيف اسفل البلاط او الذكات اللازمة لتسوية او لجعل الارضيات فى المنسوب المطلوب
5. تنحصر الانواع المختلفة لتغطية الارضيات فى ثلاث اقسام كالاتى:-
 - ارضيات يتم تنفيذ التغطية لها بخلط وصب وفرد وتسوية وصقل وتلميع مكون السطح النهائى فى اماكنه بالموقع لتغطية مساحات محددة بالمبنى ويتم ذلك طبقاً للمواصفات الفنية العامة لاعمال البياض (اعمال الارضيات التراتزو) وكذلك المواصفات الفنية والشركات المنتجة لمواد تغطية اخرى (مطاطية او خلافة تصب وتفرد وتسوى كبس فى اماكنها)
 - ارضيات يتم تنفيذ التغطية لها بتجميع وحدات من بلاطات سابقة التجهيز والصنع تورد وتلصق فى الاماكن المحددة بالموقع او المبنى وتسمى اعمال التبليطات
 - ارضيات خشبية تتم طبقاً للمواصفات الفنية الموضحة بالقسم الخاص باعمال نجارة المعمارية
6. اعمال الوزرات (السكلو) تكون بغرض تغطية اللحامات بين مكونات التغطية للارضيات (سطح افقى) واعمال النهو والتشطيبات للحوائط (اعمال بياض ودهان) كما تستخدم الوزرات للحماية الجزء السفلى للتشطيبات الحوائط المحيطة للارضية اثناء القيام بالعمل الصيانة والنظافة للارضيات وتنحصر انواع الوزرات فى الاتى:-
 - وزرات يتم تنفيذها حول الاعمال للارضيات كاعمال بياض (اسمنتى او تراتزو) وتتم طبقاً للمواصفات الفنية العامة لاعمال البياض
 - وزرات يتم تنفيذها من نفس انواع التغطية للارضيات تورد وتركب باللصق حول اعمال التبليطات للارضيات
 - وزرات من الوح خشبية تتم طبقاً للمواصفات الفنية العامة لاعمال نجارة المعمارية.

ب- التشوين والتركيب للارضيات والوزرات بالبلاط الاسمنتى بانواعه:

1. يورد البلاط للموقع حسب العينات والاشكال والابعاد المعتمدة ويشون بنوعياتة المختلفة لكل نوع على حدة مع مراعاة ان يكون البلاط الاسمنتى الركامى الموزايكو او المطعم بشطف من الرخام تام الجلاء بالمصنع قبل التوريد
2. على المقاول اخذ عينات عشوائية من رسائل البلاط المورد لعدد لا يقل عن خمس بلاطات (من كل رسالة بكمية حوالى الف بلاطه) من كل مجموعة متجانسة من حيث النوع والشكل والابعاد واللون وذلك لاجزاء الاختبارات بمعامل معتمدة ولإستشارى المشروع للمالك على التنفيذ اعتماد نتائج الاختبارات حتى تعتبر الرسائل المورددة موافق عليها لادرجها كتشوينات وفى حالة الرفض تستبعد الرسائل الغير مطابقة من الموقع
3. يشون البلاط للرسائل المعتمدة لكل نوعية على حدة ويراعى ان يكون البلاط بالرصات وجه لوجه وان توضع الرصات رأسية على سدايب خشبية بين كل رصة واخرى وان يكون الارتفاع للرصات المشونة فوق بعضها لايزيد عن مسافة الرصة ويمكن تشوين البلاط بالبالتة الواردة من المصنع.
4. تكون الاماكن المحددة بالموقع لتشوين البلاط المورد مغطاه وذات تهوية مناسبة
5. فى حالة التصنيع للبلاط فى ورش تصنيع معدة بالموقع ان يراعى الاتى :-
 - يحفظ البلاط لمدة 24 ساعة بعد تصنيعة فى مكان رطب تهوية مناسبة مستمرة ليحفظ
 - يغمر البلاط فى الماء بالاحواض المعدة لذلك لمدة 24 ساعة ثم يرفع وتحفظ فى المكان الرطب بتهوية مستمرة لمدة 21 يوم ليتم جفافة تماما ويراعى التأكد من ان نسبة درجة الرطوبة للمكان ثابتة وبدرجه لا تقل عن 60% لمنع البلاط من التشقق
6. يجب ان يكون المكان المعد للتركيب نظيفاً خالياً من الاتربة والمخلفات وخاصة كسر الخشب والورق واى مخلفات عضوية ضارة ويجب التأكد قبل بدء اعمال التركيب للبلاط بانه قد تم نهو اعمال الحرف الاخرى بالاماكن المعدة للتركيب وكذلك ان تكون هذه الاماكن

قد تم بها اعمال البياض للاسقف والحوائط وای اعمال يستوجب عملها اقامه سقايل او حركة عمالة مستمرة وذلك لحماية وجه البلاطات من التلف.

7. يحظر استخدام الاماكن المبلطه حديثاً من المرور عليها الابدع اتمام التركيب وتركها لمدة 24 ساعة بعد نهو التركيب حتى يتم التأكد من اتمام التلاصق للبلاطه وتماسكه مع مونة اللصق حتى تتم اعمال السقية وملئ اللحامات.

8. يركب البلاط عموماً فوق فرشاة من الرمل النظيف بالسك المحدد بالرسومات التنفيذية لتحقيق مناسب سطح الوجه للتبليطات ويتم اللصق للبلاطات اعلى الفرشة الرملية بمونة اسمنتية عادية لا يقل السمك عن 20مم وبمكونات خلطه كالاتى :-

• لاعمال التبليطات للاسطح العلوية تتكون مونه اللصق من الاسمنت البورتلاندى او الاسمنت الحديدى والرمل والجير بنسب خلطه مكونه من 100 كجم اسمنت لكل 3م من خليط الرمل والجير بنسبة للحجم (3جزء رمل و 2 جزء جير مطفى).

• لاعمال التبليطات الداخلية او البلكونات المغطاه تتكون مونه اللصق من الاسمنت البورتلاندى او الاسمنت الحديدى والرمل وتحدد كمية الاسمنت بالخلطه طبقاً للمحدد بالموصفات لبنود الأعمال متناسبة مع نسبة الخلط لمونه اللصق كالاتى:-

○ 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى واسمنت حديدى لكل 3م رمل (لمسطحات لاستخدام عادى)

○ 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادى او اسمنت حديدى لكل 3م رمل (لمسطحات لاستخدام شاق)

9. يركب البلاط لتبليطات الاسطح بالميل اللازمة وبعد دراسة لابعاد السطح لتحديد اتجاه الاوتار للتبليط ولتحقيق التماثل لابعاد الفلاقات (اجزاء من البلاط) وعلى الدابر وبحيث لايقبل عرض الغلافة عن 50مم وان يتم تركيب بطريقة قطع الحل للحامات بين البلاطات وبمسافة اللحامات متماثلة لاتقل عن 2.5مم (تحدد حسب ارشادات إستشارى المشروع للمالك على التنفيذ تبعاً لشدة حرارة الشمس المؤثرة تحسباً من التمدد للبلاط) وبعد اتمام التركيب والمده الواجبة لتحقيق التلاصق والتماسك تسقى اللحامات بنفس مونه اللصق ثم تنظف الاسطح للتبليطات باستخدام الرمل.

10. يركب البلاط للتبليطات الداخلية او البلكونات المغطاه على المناسيب المحددة وبعد الدراسة لابعاد الغرف والمساحات المطلوب تبليطها لتحديد اتجاه الاوتار للتبليط ولتحقيق التماثل لعروض الغلاقات على دائرة الغرف او عند المعابر للابواب ويتم التركيب بطريقة اللحام المستمر بين البلاطات وبمسافة للحامات متماثلة او غير متماثلة او بتركيز اللحامات (ولاعمال العادية لزيادة مسافة اللحام عن 1مم) حيث تتحدد المسافة للحامات طبقاً للمحدد بالرسومات التفصيلية وارشادات إستشارى المشروع للمالك على تنفيذ ولايقبل العرض للغلاقات عن 50مم ولايسمح اطلاقاً بملئ مكان الغلاقات بأى مونه وبعد اتمام التركيب والمده الواجبة لتحقيق التلاصق والتماسك والمونه اللصق تسقى اللحامات بلبانى الاسمنت العادى او الابيض او الملون او بالمعاجين الحديثة وطبقاً للمحدد بالوصفات لبنود الاعمال ثم تنظف اسطح التبليطات بعد السقية باستخدام مسحوق من بودرة الحجر او الرخام.

11. يركب البلاط لتبليطات الارصفة او لتبليطات لمساحات بالموقع العام خارجية طبقاً للمناسيب والميل المحددة بالرسومات التنفيذية بعد التركيب البرودات المحددة لمساحات التبليطات والعروض للارصفة ويتم العمل كالاتى:-

• تركيب البرودات طبقاً للعينة المعتمدة اعلا الفرشة الخرسانية الخاصة بها ويتم اللصق كحل العراميس لها بمونه الاسمنت العادى او الابيض او الملون او باضافة الوان والركام الصغير (الرمل او بودرة الحجر) بنسبة 150 كجم اسمنت لكل 3م ركل صغير.

• تركيب البلاطات بعد الدراسة لتأمين عروض الغلاقات (لاتقل عن 5مم) وبطريقة اللحامات وبمسافتها المحددة بالرسومات (لاتقل عن 2.50مم) وبعد اتمام تركيب والمده الواجبة لتحقيق التلاصق والتماسك بالمونه اللصق تسقى اللحامات بالرمل ثم تنظيف اسطح التبليطات بعد السقية بكنس زائد ومال السقية

• تركيب البلاطات للوزرات للاسطح او لبلاطات الوزرات للاعمال الداخلية طبقاً للشكل ولقطع النهايات والزوايا كالمحدد بالرسومات التفصيلية باللصق بنفس مونه اللصق للتبليطات حسب كل نوعية ويتم التركيب بنفس موركام نه السقية المستخدم لتبليطاتها ثم تنظف اسطح الوزرات بعد السقية باستخدام الرمل لوزرات الاسطح او ببودرة الحجر او الرخام للوزرات الارضية الداخلية.

• الفرشة الرملية لتحقيق المناسيب بوسادة اسمنتية او خرسانية مكونة من 350كجم اسمنت بورتلاندى عادى كل 3م رمل (او لكل 3م من الركام الكبير والرمل بنسبة 2 الى 1) ويلصق عليها البلاط بمونه لصق اسمنتية او بمونه حديثة بالسك المحدد بالموصفات